


## Tehnički list

### Sto-Ispolit K

Organska završna žbuka grebane strukture



#### Karakteristika

##### Primjena

- izvana
- na ožbukanim masivnim i/ili izoliranim fasadama
- na mineralnim i organskim podlogama
- nije prikladno za horizontalne ili ukošene površine izložene vremenskim utjecajima

##### Svojstva

- žbuka za eksterijere prema EN 15824
- učinkovit i siguran u uporabi i djelovanju
- s obloženim zaštitnim filmom
- spremno za primjenu
- veoma vodoodbojno
- velika propusnost za vodenu paru
- otporno na vremenske utjecaje

##### Optika

- grebana struktura

##### Posebnosti/napomene

- koeficijent svjetline  $\geq 20$  moguć bez dodatnog završnog premaza

#### Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Gustoća	EN ISO 2811	1,65 - 1,95 g/cm <sup>3</sup>	
Difuzijski ekvivalenti, gustoća zračnog sloja	EN ISO 7783-2	0,18 - 0,2 m	V2 osrednje
Stopa vodopropusnosti w	EN 1062 -3	< 0,05 kg/(m <sup>2</sup> h <sup>0,5</sup> )	W3 nisko
Koeficijent otpora difuziji vodene pare $\mu$	EN ISO 7783-2	90 - 100	V2 osrednje
Reakcija na požar (klasa)	EN 13501-1	B-s1, d0	Teško goriv
Toplinska vodljivost	DIN 4108	0,7 W/(m*K)	
Vlačna čvrstoća pri prianjanju za beton	EN 1542	$\geq 0,3$ N/mm <sup>2</sup>	

# Tehnički list

## Sto-Ispolit K

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odn. približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

### Podloga

#### Zahtjevi

Podloga mora biti čvrsta, suha, čista, izdržljiva te slobodna od sintera, eflorescencije i sredstava za skidanje. Vlažne odnosno nepotpuno povezane podloge mogu uzrokovati štetu kao npr. nastajanje mjeđuhrića i pukotina u sljedećim premazima.

Kod završnih žbuka s veličinom zrna 2.0 je potrebno prilagoditi podlogu, odnosno potrebno ju je izravnati i prilagoditi planiranom finom izvođenju završnog sloja, prema potrebi izvedite dodatne radnje ravnanja podloge.

### Pripreme

Provjerite izdržljivost postojećih premaza. Odstranite neizdržljive premaze.

### Uporaba

#### Temperatura pri uporabi

najniža temperatura podloge i zraka: +5 °C

#### Priprema materijala

Razrijedite sa što manje vode dok ne postignete konzistenciju za uporabu. Prije uporabe dobro promiješajte. Za strojnu uporabu valja namjestiti dodatak vode na dolični stroj/crpku. Intenzivne nijanse boje u pravilu traže manje vode radi optimizacije materijala. Ako je materijal prejako razrijeden, pogoršava se uporaba i karakteristike (npr. mogućnost prekrivanja, nijansa).

### Potrošnja

	Uporaba	Približna potrošnja
K 1,0		1,80 kg/m <sup>2</sup>
K 1,5		2,40 kg/m <sup>2</sup>
K 2,0		3,10 kg/m <sup>2</sup>
K 2,5		3,10 kg/m <sup>2</sup>
K 3,0		4,30 kg/m <sup>2</sup>
K 3,5		4,30 kg/m <sup>2</sup>

Potrošnja materijala ovisi između ostalog o uporabi, podlozi i konzistentnosti. Navedene vrijednosti potrošnje mogu služiti samo orientaciji. Točne vrijednosti potrošnje trebaju se u danom slučaju utvrditi na predmetu.

#### Sastav prevlake

##### Grundiranje:

Ovisno o vrsti i stanju podloge moguće je da će biti potrebno grundiranje koje učvršćuje materijal i regulira svojstvo upijanja.

##### međupremaz na nosivim mineralnim podlogama:

Na mineralnim podlogama u pravilu valja upotrijebiti međupremaz koji izjednačava svojstvo upijanja i poboljšava svojstvo lijepljenja.

## Tehnički list

### Sto-Ispolit K

---

proizvodi: Sto-Grundiranje, StoPrep QS (izolira lužnatost)

međupremaz na nosivim organskim podlogama:

Na organskim podlogama preporučujemo međupremaze koji usklađuju boje ako boja završne žbuke jako odstupa od boje podloge. Kod korištenja žljebastim strukturama u pravilu se preporučuje međupremaz koji usklađuje boje.

proizvodi: Sto-Grundiranje, StoPrep QS (izolira lužnatost)

<b>Aplikacija</b>	ručno, strojno
	Završna se žbuka može nanijeti ručno ili strojno. U pravilu svježe nanesenu završnu žbuku treba ručno naknadno obraditi da bi se postigle željena struktura i funkcionalnost.
	Proizvod se nanosi ravnomjerno čeličnom glaćilicom na veličinu zrna. Oblikovanje se izvodi tvrdom plastičnom glaćilicom ili glaćilicom od poliuretana.
	Proizvod se prska pištoljem s ljevkastim nastavkom ili uobičajenim aparatima za finu žbuku.
	Radna tehnika, alati i podloga uvelike utječu na rezultat. Navedeni alati samo su preporuka.
<b>Sušenje, otvrđivanje, vrijeme prerade</b>	Proizvod se suši fizičko isparivanjem vode. Potpuno sušenje postiže se nakon otprilike 14 dana.  U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika načelno valja poduzeti određene zaštitne mјere (npr. zaštita od kiše) na obrađivanim i svježe ugrađenim fasadnim površinama.  Pri temperaturi zraka i podloge od +20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka: može se preraditi najranije nakon 24 sata.
<b>Čišćenje alata</b>	Nakon uporabe odmah očistite vodom.
<b>Dobavljanje</b>	
<b>Ton boje</b>	bijelo, toniranje po sustavu StoColor  Koefficijent svjetline boje kod sloja termoizolacijskih sustava StoTherm Vario, StoTherm Wood ne smije biti manji od 20 %. Kod StoTherm Classic® vrijedi minimalan koeficijent svjetline od 15 %. Manje koeficijente svjetline nijanse u dotičnom sustavu mora prosuditi proizvođač sustava pojedinačno i ovisno o objektu.  stabilnost nijanse: Vrijeme općenito, a posebno intenzitet UV-zračenja u kombinaciji s vlagom utječu na površinu premaza tijekom vremena. Kao posljedica mogu nastati vidljive

## Tehnički list

### Sto-Ispolit K

promjene boje.

Pritom se radi o procesu koji je uvjetovan materijalom i samim objektom. Stoga je prema trenutnom stanju tehnike kod intenzivnih i/ili tamnih nijansi boje potrebno poboljšati intenzitet boje dodatnim premazom.

Obojenost strukturnog zrna:

Za strukturno zrno rabe se prirodno bijele mramorne vrste. Prirodno zrno mramora pojedinačno je prepoznatljivo kao tamno strukturno zrno završne žbuke.

Površinsko prosijavanje obojenosti strukturnog zrna u gotovoj završnoj žbuci nastaje kod svijetlih i jasnih, a posebno kod čistih, žutih nijansi. To je obično efekt uzrokovani kontrastom nijansi boja i mramorne granulacije.

Oba efekta odgovaraju osnovnom svojstvu završne žbuke koja je ispunjena mramorom te pokazuju prirodna svojstva korištenih sirovina. Pritom nema utjecaja na kvalitetu i funkcionalnost.

preciznost nijanse:

Zbog kemijskih i/ili fizičkih skidanja boje kod različitih vremenskih i objektivnih uvjeta ne postoji nikakvo jamstvo za ravnomernu preciznost nijanse ni izostajanje mrlja, posebno kod:

- a. neravnomernog upijanja podlage
- b. različitih vlažnosti podloga površine
- c. parcijalno različitih stupnjeva alkaliteta / materijala iz podlage
- d. izravnog sunčeva zračenja sa strogo odijeljenom sjenom na svežem premazu.

ispiranje emulgatora:

Zbog usporena sušenja u prvo vrijeme izloženosti vremenskim utjecajima (vlaga, magla, prskanje vode ili kiša) može se pojaviti efekt površine (tragovi otjecanja) kod još nedovoljno osušenih premaza zbog gubitka vode u pomoćnim sredstvima. Ovisno o intenzitetu nijanse taj se efekt može drukčije odraziti. Pritom se ne smanjuje kvaliteta proizvoda. U pravilu ti efekti sami od sebe nestaju u kasnjem razdoblju izlaganja vremenskim utjecajima.

<b>Mogućnost toniranja</b>	Nijansirati s maks. 1 % StoTint vode.
<b>Mogućnost posebnog postavljanja</b>	Za ovaj proizvod nisu predviđene nikakve posebne postavke.
<b>Ambalaža</b>	kanta
<b>Skladištenje</b>	
<b>Uvjeti skladištenja</b>	Skladištite čvrsto zatvoreno i zaštićeno od mraza. Zaštitite od vrućine i izravnog sunčevog zračenja.
<b>Trajanje skladištenja</b>	Najbolju kvalitetu u originalnoj ambalaži jamči čuvanje do isteka maksimalnog roka skladištenja. To se vidi iz serijskog broja na ambalaži. Objašnjenje serijskog broja: prva brojka 1 = zadnji broj godine, brojka 2 + 3 = kalendarski tjedan, primjer 8450013223 = rok skladištenja do kraja 45. kalendarskog tjedna u 2018.

## Tehnički list

### Sto-Ispolit K

#### Stručna mišljenja / dopuštenja

ETA-09/0058	StoTherm Classic® 5 (EPS žbuka i StoArmat Classic plus) Europsko tehničko odobrenje
ETA-13/0582	StoTherm Classic® 9 (EPS i StoArmat RC) Europsko tehničko odobrenje
ETA-05/0130	StoTherm Vario 1 (EPS žbuka i StoLevell Uni) Europsko tehničko odobrenje
ETA-06/0045	StoTherm Vario 3(EPS žbuka i StoLevell Novo) Europsko tehničko odobrenje
ETA-06/0107	StoTherm Vario 4(EPS žbuka i StoLevell Duo) Europsko tehničko odobrenje
ETA-07/0027	StoTherm Mineral 3(mineralna vuna/lamele od mineralne vune i StoLevell Novo) Europsko tehničko odobrenje
ETA-09/0267	StoTherm Resol Europsko tehničko odobrenje
ETA-13/0580	StoTherm Resol Plus Europsko tehničko odobrenje
ETA-09/0304	StoTherm Wood 2 (HWF ploče i Stolevell Uni) Europsko tehničko odobrenje

#### Označavanje

Proizvodna skupina	Fasadna žbuka
Sastav	prema smjernici za građevne premazne materijale VdL-a (Udruženja njemačke lakirne industrije), disperzija polimera, titanov dioksid, kalcijev karbonat, silikatni materijali za punjenje, voda, alifati, glikoleter, aditivi, konzervansi
Sigurnost	Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list

#### Posebne napomene

Informacije odn. podaci u ovom listu s tehničkim podacima služe za osiguravanje svakidašnje namjene odn. svakidašnje valjanosti korištenja, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom listu s tehničkim podacima smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s tvrtkom Sto AG. Bez dozvole slijede na vlastiti rizik. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

## Tehnički list

### Sto-Ispolit K

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge  
Kovinska 4/a, HR - 10090 Zagreb  
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austria, 9500 Villach, Richtstr.47  
Telefon: +385 1 3499 555  
Telefaks: +385 1 3473 330  
info.hr@sto.com