


# Tehnički list

## StoColor Opticryl Gloss

Sjajna akrilatna boja za interijere, ispitana na štetne tvari, razred otpornosti na mokru abraziju 1 i sposobnost pokrivanja 2 prema EN 13300



### Karakteristika

#### Primjena

- unutra
- za otporne zidne i stropne površine koje održavaju strukturu
- posebno za zidne obloge StoTap-Wandbeläge i StoTex-Wandbeläge

#### Svojstva

- dobro pokrivanje
- dobra se razlijeva
- visoki stupanj bjeline
- otporno na sredstva za dezinfekciju površina, prema izvještaju o ispitivanju
- negorivo tj. teško zapaljivo ovisno o sastavu
- ne sadrži otapala ni omešivače, niske razine emisija
- oznaka TÜV - vanjski nadzor
- ne sadrži tvari koje potiču stvaranje mrlja
- bezopasno kod namirnica, certifikat TÜV
- odlično se čisti

#### Optika

- sjajno u skladu s normom EN 13300

### Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Gustoća	EN ISO 2811	1,2 - 1,4 g/cm <sup>3</sup>	
Izdašnost	EN 13300	7,5 m <sup>2</sup> /l	
Sjaj	EN 13300	Sjajno	
Otpornost na mokru abraziju	EN 13300	Razred 1	
Sposobnost pokrivanja	EN 13300	Razred 2	
Najveća veličina zrna		Fino	

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

### Podloga

## Tehnički list

### StoColor Opticryl Gloss

#### Zahtjevi

Podloga mora biti čvrsta, suha, čista, nosiva te slobodna od sintera, iscvjetavanja i sredstava za odvajanje.

#### Pripreme

Priprema podloge i izvedba radova premazivanja moraju odgovarati opće priznatim pravilima tehnike. Sva premazivanja i pripremne radove uvijek valja uskladiti s objektom i namjenom kojoj će služiti.

Labave dijelove premaza kao i nenosive stare premaze i slojeve uklonite pa očistite površinu (mehanički ili prikladnim odstranjivačima).

Temeljni premazi ne smiju tvoriti sjajan sloj.

Normalno i jako upijajuće podloge:  
Grundirajte proizvodom StoPrim Plex.

StoPrim Plex je spreman za obradu, a ovisno o upijanju podloge može se razrijedivati vodom do maks. 30 %.

Slabo upijajuće podloge:  
Grundirajte sa StoPrim Color.

Sastojci topljni u vodi:  
Izolirajte sa StoPrim Isol.  
StoPrim Isol je spreman za obradu i ne smije se razrijediti.

Neoštećeni dvokomponentni premazi, neželjezni metali, plastika:  
Grundirajte sredstvom StoAqua EP Activ.

Površine zahvaćene pljesni:  
Očistite i dezinficirajte proizvodom StoPrim Fungal.

Kod premaza akrilnih masa za spojnice i brtvljenje mogu nastati pukotine i/ili promjene boje u premazu zbog veće elastičnosti akrilne brtvene mase. Zbog velikog broja različitih proizvoda na tržištu u pojedinačnom slučaju valja obaviti vlastito testiranje radi provjere prianjanja.

Navedene strukture i prijedlozi premaza ne razriješavaju izvođača od samoodgovorne obvezne provjere i vrednovanja podloge.

#### Uporaba

##### Temperatura pri uporabi

najniža temperatura obrade i podloge: +5 °C

##### Priprema materijala

Međupremaz razrijedite vodom do maks. 5 %.  
Završni premaz razrijedite vodom do maks. 5 %.

Razrijedite sa što manje vode dok ne postignete konzistenciju za obradu. Prije obrade dobro promiješajte. Za strojnu obradu dodavanje vode valja namjestiti za dotični stroj/crpku. Intenzivne nijanse boje u pravilu traže manje vode zbog

## Tehnički list

### StoColor Opticryl Gloss

optimizacije materijala. Ako je materijal prejako razrijeđen, pogoršava se obrada i karakteristike (npr. sposobnost pokrivanja, nijansa boje).

Potrošnja	Vrsta primjene	Približna potrošnja
	po premazu	0,13 - 0,15 l/m <sup>2</sup>
	kod 2 radna koraka	0,26 - 0,30 l/m <sup>2</sup>
Potrošnja materijala ovisi između ostalog o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.		
Nadogradnja slojeva	temeljni premaz: Ovisno o načinu i stanju podloge.  međupremaz: StoColor Opticryl Gloss  završni premaz: StoColor Opticryl Gloss  Ovisno o odabiru nijanse boje i vrste podloge mogu biti potrebni dodatni premazi.	
Aplikacija	nanošenje, valjci, bezzračno prskanje  Kako bi se izbjegli talozi, susjedne površine valja nanositi mokro na mokro.  bezzračne prskalice: mlaznica: 0,018" - 0,026" tlak: 150 - 180 bar kut mlaznice: 50° razrjeđenje: oko 5 % vodom	
Sušenje, otvrnjavanje, vrijeme prerađe	Osušeno i opteretivo: nakon otprilike 3 do 4 dana.  Kod veće vlažnosti zraka i/ili niže temperature sušenje se odgovarajuće usporava.  Na temperaturi zraka i podloge od +20 °C i relativnoj vlažnosti zraka od 65 %: može se prerađivati nakon otprilike 6 sati.	
Čišćenje alata	Nakon uporabe odmah očistite vodom.	
Napomene, preporuke, posebno, ostalo	Napomena za sušenje: predviđene gipsane mase za izjednačavanje industrije za izradu gipskartonskih ploča mogu biti izrazito osjetljive na vlagu. Ta osjetljivost može uzrokovati nastanak mjeđurića, bubrenja masa za ispunjavanje ili ljuštenje. Stoga Savezna	

## Tehnički list

### StoColor Opticryl Gloss

udruga industrije gipsa i gipskartonskih ploča (Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e. V.) u svojem naputku „Izjednačavanje gipskartonskih ploča“ preporučuje brzo sušenje uz dovoljno prozračivanje i temperaturu.

Napomena uz izvještaj o ispitivanju:  
sredstva za dezinfekciju površina, navedena u izvještaju o ispitivanju, koje je testirao TÜV SÜD mogu odstupati od onih koja se trenutno rabe na tržištu. Za pojedini slučaj primjene valja procijeniti mogućnost primjene.

Nepovoljni svjetlosni uvjeti (bočno svjetlo):  
na glatkim površinama s nepovoljnim svjetlosnim uvjetima (bočno svjetlo) preporučujemo primjenu proizvoda StoColor Rapid Ultramatt.

#### Dobavljanje

##### Ton boje

bijela, stara bijela AW11/AW15, STH01 (RAL 9010), STH02 (NCS S 0500N), STH04 (RAL 9016), nijansiranje po sustavu StoColor

pucanje punila:

Kod tamnih i intenzivnih nijansi boje u slučaju mehaničkog opterećenja površine premaza boja se na tim mjestima zbog upotrijebljenih prirodnih sirovina za punjenje može promijeniti u svjetlige nijanse. To ne utječe na kvalitetu proizvoda ni funkcionalnost.

preciznost nijanse boje:

Zbog kemijskih i/ili fizičkih procesa skidanja boje kod različitih objektivnih uvjeta ne postoji nikakvo jamstvo za ravnomjernu preciznost nijanse boje i nepostojanje mrlja, posebno kod:

- a. neravnomjernog upijanja podloge
- b. različitih vlažnosti podloga površine
- c. parcijalno različitih stupnjeva alkaliteta / sastojaka iz podloge.

Napomena:

Precrtavanja zbog popravaka, izmjena ili naknadnih radova na površini ovise o različitim čimbenicima te se stoga u skladu s listom BFS br. 25 ne mogu izbjegći čak ni pri uporabi originalnog premaza.

##### Mogućnost toniranja

Nijansiranje s maks. 1 % StoTint Aqua.

#### Ambalaža

Kanta

#### Skladištenje

##### Uvjeti skladištenja

Skladištite zatvoreno i zaštićeno od mraza.

##### Trajanje skladištenja

Najbolju kvalitetu u originalnoj ambalaži jamči čuvanje do isteka maksimalnog roka skladištenja. To se može vidjeti iz serijskog broja na ambalaži.

Objašnjenje serijskog broja:

brojka 1 = zadnji broj godine, brojka 2 + 3 = kalendarski tjedan,  
primjer 9450013223= trajanje skladištenja do kraja 45. kalendarskog tjedna 2019.

# Tehnički list

## StoColor Opticryl Gloss

godine

### Stručna mišljenja / dopuštenja

TÜV - Certificate No. TM-07/160421-2	StoColor Opticryl Gloss (nizak stupanj emisije, ispitana na štetne tvari i nadzor nad proizvodnjom) Procjena emisijskog ponašanja
--------------------------------------	--

TÜV - evaluation	StoColor Opticryl Gloss (plošna otpornost na dezinfekcijska sredstva) Procjena plošne otpornosti na dezinfekcijska sredstva
------------------	--

TÜV - evaluation	StoColor Opticryl Gloss (prikladnost na području živežnih namirnica) Procjena o prikladnosti na području živežnih namirnica
------------------	--

Test report FPL AT 058/09	StoColor Opticryl - ispitivanje otpornosti na mokru abraziju i deblijinu zračnog sloja ekvivalentnog difuziji ( vrijednost sd ) Ispitivanje otpornosti na mokru abraziju u skladu s EN 11998 /
---------------------------	---

### Označavanje

Proizvodna skupina	Akrilatna boja za interijere
--------------------	------------------------------

### Sastav

prema smjernici za građevne premazne materijale VdL-a (Udruženja njemačke lakerne industrije)  
polimerna disperzija  
titanov dioksid  
silikatna punila  
voda  
zgušnjivač  
otpjenjivač  
tenzidi  
sredstvo za raspršivanje  
sredstvo za zaštitu tijekom skladištenja, na bazi MIT/BIT/ZPT

### Sigurnost

Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list!  
Sigurnosne napomene odnose se na neobrađeni proizvod spremjan za obradu.

### EUH210

Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.

### EUH208

Sadrži 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on, smjesa: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] i 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1), 2-metil-2H-izotiazol-3-on. Može prouzročiti alergijsku reakciju.

Ovdje je riječ o konzervansima.

## Tehnički list

### StoColor Opticryl Gloss

#### Posebne napomene

Informacije odn. podaci u ovom listu s tehničkim podacima služe za osiguravanje svakidašnje namjene odn. svakidašnje valjanosti korištenja, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Međutim, ne oslobođaju korisnika od potrebe da na vlastitu odgovornost provjeri valjanost i korištenje.

Primjene, koje se ne spominju jednoznačno u ovom tehničkom listu, smiju uslijediti tek nakon odobrenja. Bez dozvole slijede na vlastiti rizik. To posebno vrijedi za kombinacije s drugim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge  
Kovinska 4/a, HR - 10090 Zagreb  
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47  
Telefon: +385 1 3499 555  
Telefaks: +385 1 3473 330  
info.hr@sto.com