


Tehnički list

StoDivers P 120

Polimerna disperzija za podne premaze, mat s izgledom metala



Karakteristika

Primjena

- unutra
- na podnim površinama
- uglavnom na StoPox WB 100, StoPox WL 200 i StoPur WV 200
- mat zaštitni film, koji se lako njeguje, podu daje ravnomjeran i prirodan izgled

Svojstva

- dugotrajna i otporna zaštita
- zaštitni film otporan na hodanje
- olakšava svakodnevnu njegu
- smanjuje sklonost podnih premaza zaprljanju
- jednostavna primjena, kratko vrijeme sušenja
- vodeno

Optika

- bez sjaja
- prozirno

Posebnosti/napomene

- prvotna njega povećava stupanj sjaja zagasitih mat površina (npr. StoPur WV 200)
- nije primjenjivo u trajno mokrim područjima
- samo uvjetovano primjereno za prvotnu njegu površina za odlaganje automobila i motora
- nije otporno na omekšivače

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Gustoća	EN ISO 2811-2	1,0 g/cm ³	g/cm ³ = kg/l
PH-vrijednost		8,5	
Viskoznost (na 23 °C)	EN ISO 3219	< 5 mPa.s	

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odn. približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

Tehnički list

StoDivers P 120

Podloga

Zahtjevi

Podloga mora biti čista, bez mrlja te potpuno suha i stvrdnuta.

Uporaba

Temperatura pri uporabi

najniža temperatura pri obradi: +8 °C
najviša temperatura pri obradi: +30 °C
najveća dopuštena relativna vlažnost zraka: 75 %

Vrijeme uporabe

vrijeme sušenja: pri +20 °C - otprilike 30 minuta

Potrošnja

Vrsta primjene

Približna potrošnja

po radnom danu	0,02 - 0,05	l/m ²
Potrošnja materijala ovisi između ostalog o uporabi, podlozi i konzistentnosti. Navedene vrijednosti potrošnje mogu služiti samo orientaciji. Točne vrijednosti potrošnje trebaju se u danom slučaju utvrditi na predmetu.		

Sastav prevlake

1. Stvrdnuti StoPox/StoPur podovi kao podloga
2. StoDivers P 120

Aplikacija

1. Osnovno čišćenje (kod starih odnosno nečistih podova)
Proizvodom StoDivers GR (osnovno sredstvo za čišćenje) uklonite stare slojeve voska i njegu te naslage prijavštine.

Ako proizvod primjenjujete za StoCryl BF 100, StoPox WL odnosno StoPox WB, prethodno provjerite izvornost boje / kompatibilnost, osobito posebnih nijansi.

Ovisno o sastavu sloja prijavštine ili voska upotrijebite StoDivers GR razrijeđen vodom u omjeru od 1:4 do 1:8. Pod oribajte strojem i prikladnim uloškom te prijavu tekućinu usišite usisavačem za mokro usisavanje. Naslage uklonite mopom za pranje podova. Pustite da se pod dobro osuši.
Ako je potrebno, postupak ponovite više puta.

Nije potrebno isprati čistom vodom. Tako štedite vrijeme rada.

2. Prvotna njega StoDivers P 120
Prvotnu njegu StoDivers P 120 dobro protresite prije uporabe.

Nanosi se u jednolikom, tankom sloju na čiste i stvrdnute industrijske podove.

Materijal štedljivo izlijte na pod i mopom raspodijelite ravnomjerno tanko, u prugama. Pustite da se pod dobro osuši (otprilike 20 - 30 min.).

Drugi se sloj nanosi poprečno u odnosu na prethodni radni korak. Obvezno se pridržavajte vremena sušenja između radnih koraka. Ovisno o očekivanom

Tehnički list

StoDivers P 120

opterećenju može biti potrebno više radnih koraka.
potrošnja: oko 0,02 - 0,05 l/m² po radnom koraku

Napomena:
Imajte na umu: stupanj sjaja mat premaza poput StoPur WV 200 lagano se povećava prvočinom njegovom sredstvom StoDivers P 120.

Tijekom obrade proizvoda izbjegavajte izravno izlaganje sunčevu zračenju, visoke temperature i propuh.

Čišćenje alata	Očistite vodom.
-----------------------	-----------------

Napomene, preporuke, posebno, ostalo	opće napomene za obradu nalaze se na stranici www.stocretec.de (proizvodi) i u prilogu aktualnog priručnika „Tehnički listovi“
---	--

Dobavljanje

Ambalaža	Kanistar
-----------------	----------

Broj artikla	Oznaka	Pakiranje
00511-001	StoDivers P 120	5 l Kanistar

Skladištenje

Uvjeti skladištenja	Skladištite na suhome i zaštićeno od mraza, izbjegavajte izravno sunčevu zračenje.
----------------------------	--

Trajanje skladištenja	U originalnoj ambalaži do ... (vidi ambalažu).
------------------------------	--

Označavanje

Proizvodna skupina	Prvotna njega
---------------------------	---------------

Sigurnost	Za daljnje informacije o rukovanju proizvodom, skladištenju i zbrinjavanju pogledajte EZ sigurnosno-tehnički list. EZ sigurnosno-tehnički list dostupan je profesionalnom korisniku.
------------------	---

Tehnički list

StoDivers P 120

Posebne napomene

Informacije odn. podaci u ovom tehničkom listiću služe za osiguravanje uobičajenog korištenja odn. uobičajene uporabne prikladnosti i temelje se na našim znanjima i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom listu s tehničkim podacima smiju uslijediti tek nakon savjetovanja. Bez dozvole slijede na vlastiti rizik. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proovzvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H
Podružnica za proizvodnju,
trgovinu i usluge
Kovinska 4/a, HR-10090 Zagreb
Telefon: +385 1 3499 555