


Tehnički list

StoLevell Deco

Organska masa za ispunjavanje, može se nijansirati



Karakteristika

Primjena

- izvana
- kao masa za ravnanje i izjednačavanje pri renoviranju
- na mineralnim i organskim podlogama
- kao glatka masa za izjednačavanje do 2 mm debljine sloja po radnom koraku
- nije namijenjeno za vlažne ili prljave podlove

Svojstva

- moguća brza prerada
- visok stupanj stabilnosti
- može se brusiti

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Gustoća	EN ISO 2811	1,7 - 1,9 g/cm ³	
Koefficijent otpora difuziji vodene pare μ	EN ISO 7783		V2 srednje
Upijanje vode (klasa)	EN 1062 -3		W3 nisko
Reakcija na požar (klasa)	DIN 13501-1	B-s1, d0	

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odn. približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

Podloga

Zahtjevi

Podloga mora biti čvrsta, ravna, suha, nosiva i bez masti i prašine. Vlažne ili nepotpuno povezane podlove mogu uzrokovati štetu kao npr. stvaranje mjeđurića i pukotina u sljedećim premazima.

Pripreme

Provjerite prikladnost i nosivost postojećih premaza. Odstranite nenosive premaze. Po potrebi očistite podlogu.

Uporaba

Temperatura pri uporabi

najniža temperatura podlove i zraka: +5 °C
najviša temperatura podlove i zraka: +30 °C

Tehnički list

StoLevell Deco

Priprema materijala	Materijal je nakon miješanja spremан за obradу.	
Potrošnja	Vrsta primjene	Približna potrošnja
	po mm debljine sloja	1,30 - 1,80 kg/m ²
Potrošnja materijala ovisi između ostalog o uporabi, podlozi i konzistentnosti. Navedene vrijednosti potrošnje mogu služiti samo orientaciji. Točne vrijednosti potrošnje trebaju se u danom slučaju utvrditi na predmetu.		
Sastav prevlake	<p>Ravnanje</p> <p>temeljni premaz: Ovisno o vrsti i stanju podloge.</p> <p>međupremaz: Ravnajući sloj sa StoLevell Deco</p> <p>završni premaz: Organske boje, zidne obloge i žbuke</p>	
Aplikacija	<p>ručno, strojno</p> <p>Proizvod strojno ili ručno nanesite nehrđajućom čeličnom zidarskom žlicom.</p> <p>Proizvod se može rabiti sa svim uobičajenim aparatima s pužnim omotačem.</p>	
Sušenje, otvrđivanje, vrijeme prerade	<p>Vrijeme sušenja ovisi o temperaturi, vjetru i relativnoj vlažnosti zraka. U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta načelno valja poduzeti određene zaštitne mjere (npr. zaštita od kiše) na obrađivanim i sveže izrađenim fasadnim površinama.</p> <p>Pri temperaturi zraka i podloge od +20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka: može se preraditi najranije nakon 24 sata.</p>	
Čišćenje alata	Nakon uporabe odmah očistite vodom.	
Dobavljanje		
Ton boje	bijela, ograničeno nijansiranje po sustavu StoColor	
Skladištenje		
Uvjeti skladištenja	Skladište zatvoreno i zaštićeno od mraza. Zaštitite od vrućine i izravnog sunčeva zračenja.	
Trajanje skladištenja	Najbolju kvalitetu u originalnoj ambalaži jamči čuvanje do isteka maksimalnog roka skladištenja. To se može vidjeti iz serijskog broja na ambalaži. Objašnjenje serijskog broja: brojka 1 = zadnji broj godine, brojka 2 + 3 = kalendarski tjedan,	

Tehnički list

StoLevell Deco

primjer 9450013223= trajanje skladištenja do kraja 45. kalendarskog tjedna 2019.
godine

Označavanje

Proizvodna skupina	Masa za ispunjavanje
--------------------	----------------------

Sastav

prema smjernici za građevne premazne materijale VdL-a (Udruženja njemačke
lakirne industrije)
polimerna disperzija
mineralna punila
silikatna punila
voda
alifati
zgušnjivač
otpjerenjivač
tenzidi
sredstvo za zaštitu tijekom skladištenja, na bazi BIT/MIT (1:1)

Sigurnost	Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list! Sigurnosne napomene odnose se na neobrađeni proizvod spreman za obradu.
-----------	---

EUH210	Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.
--------	---

EUH208	Sadrži 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on, 2-metil-2H-isotiazol-3-on. Može prouzročiti alergijsku reakciju.
--------	--

Ovdje je riječ o konzervansima.

Tehnički list

StoLevell Deco

Posebne napomene

Informacije odn. podaci u ovom listu s tehničkim podacima služe za osiguravanje svakidašnje namjene odn. svakidašnje valjanosti korištenja, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom listu s tehničkim podacima smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s tvrtkom Sto AG. Bez dozvole slijede na vlastiti rizik. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Kovinska 4/a, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
Telefaks: +385 1 3473 330
info.hr@sto.com