


# Tehnički list

## StoPrim Isol

Izolirajući vodeni temeljni premaz



### Karakteristika

#### Primjena

- vani i unutra
- za izoliranje sastojaka topljivih u vodu, npr. gipskartonskih ploča i iverice, izolira u slučaju mrlja od nikotina, čađe i vode te sastojaka drva koji mijenjaju boju materijala (lignin), posebno prikladno za sljedeće slojeve boje
- na proizvod se ne mogu nanositi boje na osnovi ljepila i celulozno ljepilo

#### Svojstva

- odlično izolira
- odlično prianjanje
- regulira sposobnost upijanja
- slaba mirisa

### Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Gustoća	EN ISO 2811	1,1 - 1,3 g/cm <sup>3</sup>	

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

#### Podloga

#### Zahtjevi

Podloga mora biti čvrsta, čista, nosiva te i slobodna od sintera i sredstava za odvajanje.

#### Pripreme

Sredstvo za grundiranje pripremite razrjeđivačem za podlogu. Sredstvo za grundiranje ne smije imati sjaja.

#### Uporaba

**Temperatura pri uporabi** najniža temperatura podloge i zraka: +5 °C

**Priprema materijala** Proizvod dobro promiješajte prije nanošenja.

Spremno za obradu, ne smije se razrijediti.

## Tehnički list

### StoPrim Isol

Potrošnja	Vrsta primjene	Približna potrošnja
	po premazu	0,10 - 0,40 l/m <sup>2</sup>
Potrošnja materijala ovisi između ostalog o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.		
<b>Nadogradnja slojeva</b> Ovisno o stanju podloge eventualno je potreban dvostruki premaz.		
<b>Aplikacija</b> nanošenje, valjci, bezzračno prskanje		
<b>Sušenje, otvrdnjavanje, vrijeme prerade</b> Na temperaturi zraka i podloge od +20 °C i relativnoj vlažnosti zraka od 65 %: može se prerađivati nakon otprilike 24 sata.		
<b>Čišćenje alata</b> Nakon uporabe odmah očistite vodom.		
<b>Dobavljanje</b>		
<b>Ton boje</b>	bijela	
<b>Mogućnost toniranja</b> S maks. 3 % StoTint Aqua.		
<b>Skladištenje</b>		
<b>Uvjeti skladištenja</b>	Skladištite zatvoreno i zaštićeno od mraza.	
<b>Trajanje skladištenja</b>	Najbolju kvalitetu u originalnoj ambalaži jamči čuvanje do isteka maksimalnog roka skladištenja. To se može vidjeti iz serijskog broja na ambalaži. Objašnjenje serijskog broja: brojka 1 = zadnji broj godine, brojka 2 + 3 = kalendarski tjedan, primjer 9450013223= trajanje skladištenja do kraja 45. kalendarskog tjedna 2019. godine	
<b>Označavanje</b>		
<b>Proizvodna skupina</b>	Temeljni premaz	
<b>Sastav</b>		
	prema smjernici za građevne premazne materijale VdL-a (Udruženja njemačke lakerne industrije) polimerna disperzija titanov dioksid silikatna punila mineralna punila voda glikoleter	

## Tehnički list

### StoPrim Isol

zgušnjivač  
otpjenjivač  
sredstvo za raspršivanje  
sredstvo za zaštitu tijekom skladištenja, na bazi BIT/MIT (1:1)

<b>Sigurnost</b>	Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list! Sigurnosne napomene odnose se na neobrađeni proizvod spreman za obradu.
------------------	---

<b>EUH210</b>	Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.
---------------	---

<b>EUH208</b>	Sadrži 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on, 2-metil-2H-izotiazol-3-on. Može prouzročiti alergijsku reakciju.
---------------	---

Ovdje je riječ o konzervansima.

### Posebne napomene

Informacije odn. podaci u ovom listu s tehničkim podacima služe za osiguravanje svakidašnje namjene odn. svakidašnje valjanosti korištenja, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Međutim, ne oslobođaju korisnika od potrebe da na vlastitu odgovornost provjeri valjanost i korištenje.

Primjene, koje se ne spominju jednoznačno u ovom tehničkom listu, smiju uslijediti tek nakon odobrenja. Bez dozvole slijede na vlastiti rizik. To posebno vrijedi za kombinacije s drugim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge  
Kovinska 4/a, HR - 10090 Zagreb  
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47  
Telefon: +385 1 3499 555  
Telefaks: +385 1 3473 330  
info.hr@sto.com