


Tehnički list

StoCalce Marmorino

Ekološka mineralna dekorativna masa za ispunjavanje na vapnenoj osnovi



Karakteristika

Primjena

- unutra
- kao tankoslojna masa s efektom na ravnim podlogama
- za izradu plemenitih zidnih i stropnih površina
- nije prikladno za vlažna područja

Svojstva

- mineralno
- nema primjene konzervansa (udio < 0,005 %)
- odlično upravljanje vlagom
- otvorena difuzija
- velika propusnost za vodenu paru
- pridonosi optimizaciji klime stambenog prostora
- moguće su različite tehnike obrade
- raznolike mogućnosti oblikovanja
- ispitano na štetne tvari
- ne sadrži otapala ni omešivače
- niske razine emisija
- oznaka TÜV - vanjski nadzor
- ne sadrži tvari koje potiču stvaranje mrlja

Optika

- glatko
- svilenkasto sjajno
- izgled mramora

Podloga

Zahtjevi

Podloga mora biti čvrsta, suha, čista, nosiva te slobodna od sintera, iscvjetavanja i sredstava za odvajanje.

Pripreme

Priprema podloge i izvedba radova premazivanja moraju odgovarati opće priznatim pravilima tehnike. Sva premazivanja i pripremne radove uvećek valja uskladiti s objektom i namjenom kojoj će služiti.

Labave dijelove premaza kao i nenosive stare premaze i slojeve uklonite pa očistite površinu (mehanički ili prikladnim odstranjivačima).

Tehnički list

StoCalce Marmorino

Temeljni premazi ne smiju tvoriti sjajan sloj.

Normalno upijajuće podloge:

Grundirajte proizvodom StoPrim Plex.

StoPrim Plex je spremam za obradu i može se razrjeđivati vodom do maks. 30 %.

Slabo upijajuće podloge:

Grundirajte sa StoPrim Color.

Sastojci topljivi u vodi:

Izolirajte sa StoPrep QS.

StoPrep QS je spremam za obradu i ne smije se razrijediti. Prije obrade dobro promiješajte materijal. Proizvod sadrži kationsko vezivo i ne smije se miješati s drugim proizvodima!

Neoštećeni dvokomponentni premazi, neželjezni metali, plastika:

Grundirajte sredstvom StoAqua EP Activ.

Površine zahvaćene pljesni:

Očistite i dezinficirajte proizvodom StoPrim Fungal.

Kod premaza akrilnih masa za spojnice i brtvljenje mogu nastati pukotine i/ili promjene boje u premazu zbog veće elastičnosti akrilne brtvene mase. Zbog velikog broja različitih proizvoda na tržištu u pojedinačnom slučaju valja obaviti vlastito testiranje radi provjere prijanjanja.

Navedene strukture i prijedlozi premaza ne razriješavaju izvođača od samoodgovorne obveze provjere i vrednovanja podloge.

Uporaba

Temperatura pri uporabi	najniža temperatura podloge i zraka: +5 °C		
Priprema materijala	Proizvod je spremam za obradu		
Potrošnja	Vrsta primjene	Približna potrošnja	
	po radnom danu	0,2	kg/m ²
Potrošnja materijala ovisi između ostalog o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orientacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.			
Nadogradnja slojeva	temeljni premaz: Ovisno o vrsti i stanju podloge. Ravnomjerno nanesite StoLevell In AS. Među- i završni sloj: StoCalce Marmorino		

Tehnički list

StoCalce Marmorino

Primjenom različitih tehnika obrade moguće su različite površine:

StoCalce Marmorino classico

Kako bi se osigurao čim veći stupanj zaštite od nastanka pukotina, valja obaviti izjednačavanje stupnja kvalitete Q3.Nakon toga površinu na spoju tapecirajte proizvodom StoTap Coll i StoTap Pro 100 P pa na čitavu površinu nanesite StoLevell In Sil ili StoLevell AS.Površinu izbrusite, temeljito uklonite prašinu pa grundirajte proizvodom StoPrim Plex.

Osnovno premazivanje proizvoda StoCalce Marmorino na glatkoj površini uklonjene prašine.Gladilicom StoCalce Marmorino-Glättekelle po čitavoj površini uzduž i poprijeko nanesite StoCalce Marmorino.

Nakon dovoljnog sušenja (najmanje 12 sati) brusnim papirom granulacije 180 izbrusite čete bridove koji strše.Valja pomno ukloniti prašinu od brušenja kako biste izbjegli razdjelne slojeve.

Gladilicom StoCalce Marmorino-Glättekelle napravite još dva pjegasta nanošenja proizvoda StoCalce Marmorino želenom tehnikom pjegastog nanošenja.Valja paziti na ne nastanu bridovi.Pridržavajte se vremena sušenja od 12 sati.

Nakon određenog vremena od posljednjeg pjegastog nanošenja rubom gladilice StoCalce Marmorino-Glättekelle zbij se površina suha na dodir.Taj postupak valja ponavljati sve dok se ne postigne željeni stupanj sjaja.Za zbijanje površina uvijek valja upotrebljavati gladilicu StoCalce Marmorino-Glättekelle.Kod novog alata rubove valja mokro brusiti vrlo finim brusnim papirom.Tako će se spriječiti ogrebotine i oštećenja na površinama koje valja zbiti.

Za zaštitu površina od tekuće nečistoće i vlage krpom koja ne ostavlja vlakna ili gladilicom StoCalce Marmorino-Glättekelle nanosi se vosak (StoLook Wax, StoLook Wax forte).Površinu ubrzo nakon nanošenja ispolirajte čistom krpom (to se može obaviti i strojno).

Površine od proizvoda StoCalce Marmorino uglavnom se sastoje od vapna i mramora i imaju visok kapacitet pohranjivanja vode.Stoga zaštitne premaze voskom valja provesti tek nakon vremena sušenja od 2 tjedna.U suprotnom postoji opasnost od promjene boje.Ako se nanese previše voska, boja se može promjeniti u bijelu odnosno može nastati koprena.Te se smetnje mogu otopiti primjenom terpentina i ukloniti čistom vunenom krpom.

StoCalce Marmorino cielo*

StoCalce Marmorino fantastico*

StoCalce Marmorino Evenio*

StoCalce Marmorino Rustico*

* možete zatražiti detaljne upute za obradu
vidi i kolekciju StoCalce Deco

Tehnički list

StoCalce Marmorino

Završni premaz:
StoLook Wax (po potrebi)
StoLook Wax forte (po potrebi)

Aplikacija	ručno
Čišćenje alata	Nakon uporabe odmah očistite vodom.
Napomene, preporuke, posebno, ostalo	Sasušeni materijal nemojte miješati s materijalom koji valja obraditi.U stankama od rada površinu materijala pokrijte folijom. Preporuka:Kako bi se pri sabijanju izbjegla abrazija metala (nastanak sivih ostataka, upotrijebite gladilicu StoCalce Marmorino. Ako se StoLook Wax forte upotrebljava za lakiranje, različito zgušnjavanje može pojačati kontrast tamne i svijetle boje.
Dobavljanje	
Ton boje	prirodno bijelo, nijansiranje po sustavu StoColor, nijansiranje pomoću StoLook Punto F
Ambalaža	Kanta
Skladištenje	
Uvjeti skladištenja	Skladištite zatvoreno i zaštićeno od mraza.
Trajanje skladištenja	Najbolju kvalitetu u originalnoj ambalaži jamči čuvanje do isteka maksimalnog roka skladištenja. To se može vidjeti iz serijskog broja na ambalaži. Objašnjenje serijskog broja: brojka 1 = zadnji broj godine, brojka 2 + 3 = kalendarski tjedan, primjer 9450013223= trajanje skladištenja do kraja 45. kalendarskog tjedna 2019. godine
Stručna mišljenja / dopuštenja	
TÜV - Certificate No. TM-18/160218-3	StoCalce Marmorino (nizak stupanj emisije, ispitana na štetne tvari i nadzor nad proizvodnjom) Procjena emisijskog ponašanja

Označavanje
Sigurnost Ovaj se proizvod mora označiti u skladu s aktualnom EZ UREDBA Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list! Sigurnosne napomene odnose se na neobrađeni proizvod spreman za obradu.

Tehnički list

StoCalce Marmorino

Nadražuje kožu.Uzrokuje teške ozljede oka.Može nadražiti dišni sustav. Čuvati izvan dohvata djece. Izbjegavajte udisanje prašine. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Nosit zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanju. Nastaviti ispirati.Hitno zatražiti savjet/pomoć liječnika.U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode.U slučaju nadražaja kože: zatražiti savjet/pomoć liječnika.Skinuti zagađenu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe.AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje.

Posebne napomene

Informacije odn. podaci u ovom listu s tehničkim podacima služe za osiguravanje svakidašnje namjene odn. svakidašnje valjanosti korištenja, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Međutim, ne oslobađaju korisnika od potrebe da na vlastitu odgovornost provjeri valjanost i korištenje.
Primjene, koje se ne spominju jednoznačno u ovom tehničkom listu, smiju uslijediti tek nakon odobrenja. Bez dozvole slijede na vlastiti rizik. To posebno vrijedi za kombinacije s drugim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Kovinska 4/a, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
Telefaks: +385 1 3473 330
info.hr@sto.com