


# Tehnički list

## StoCryl BF 100

Boja za pod



### Karakteristika

#### Primjena

- unutra i vani pod vremenskim utjecajima
- kao premaz u boji na mineralnim podlogama, npr. betonskom ili cementnom estrihu
- za anhidritni premaz za interijere
- za površine prikladne za hodanje s malim mehaničkim opterećenjem, npr. podrumске podove i stube, balkonske podove
- kao premaz za kade i prostorije za skupljanje loživog ulja, dizelskog goriva te nerabljenih motornih i transmisijskih ulja

#### Svojstva

- uporabljiv premaz za podove s niskim opterećenjem

#### Posebности/napomene

- nije za površine po kojima se kreću vozila (migracija omekšivača)

### Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Gustoća	EN ISO 2811	1,1 - 1,3 g/cm <sup>3</sup>	
Difuzijski ekvivalenti, gustoća zračnog sloja	EN ISO 7783-2	2,4 m	V3 nisko
Sjaj	EN 1062-1	Srednji sjaj	G2
Debljina suhog sloja	EN 1062-1	210 μm	E4 > 200; ≤ 400
Veličina zrna	EN 1062-1	< 100 μm	S1 fini

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odn. približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

### Podloga

#### Zahtjevi

Zahtjevi za podlogu:  
 Betonska podloga mora biti nosiva i bez razdvajajućih, karakterističnih ili stranih tvari te sastojaka koji potiču koroziju (npr. kloridi).  
 Manje čvrste slojeve i dodatke valja ukloniti.

Suho u skladu s definicijom smjernice za sanaciju 2001-10, no ovisno o kvaliteti betona.

## Tehnički list

# StoCryl BF 100

Preostala vlaga smije iznositi maks. 4 tež. % kod betona kvalitete do C30/37 i maks. 3 tež. % kod betona C35/45, mjereno uređajem CM.

Temperatura podloge viša od +8 °C i 3 K iznad točke rosišta.  
Prosječna vrijednost čvrstoće prianjanja 1,5 N/mm<sup>2</sup>  
Najmanja pojedinačna vrijednost čvrstoće prianjanja 1,0 N/mm<sup>2</sup>

### Priprema

Podlogu valja pripremiti prikladnim mehaničkim postupcima kao što su primjerice obrada kuglastim mlazom, glodanje te zatim obrada kuglastim mlazom ili mlazom krutih sredstava.

### Uporaba

#### Temperatura pri uporabi

najniža temperatura pri obradi: +8 °C  
najviša temperatura pri obradi: +30 °C

#### Priprema materijala

Proizvod je spreman za obradu. Prije nanošenja temeljito promiješajte.

#### Potrošnja

Vrsta primjene

Približna potrošnja

kao premaz po sloju

0,3

kg/m<sup>2</sup>

Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o uporabi, podlozi i konzistentnosti. Navedene vrijednosti potrošnje mogu služiti samo orijentaciji. Točne vrijednosti potrošnje trebaju se u danom slučaju utvrditi na predmetu.

#### Sastav prevlake

1. Priprema podloge
2. Temeljni premazi sredstvima StoCryl BF 100, StoCryl GW 200 ili StoCryl GL
3. Premaz sredstvom StoCryl BF 100 u 1 - 3 sloja

#### Aplikacija

StoCryl BF 100 može se nanijeti valjkom ili mazanjem.

##### 1. Pripremanje podloge

##### 2. Grundiranja

normalno upijajuća podloga: StoCryl BF 100, razrijeđen s 20 % vode.  
potrošnja StoCryl BF 100: oko 0,2 kg/m<sup>2</sup>

snažno upijajuća podloga u zatvorenom: StoCryl GW 200, bez razrjeđivanja.  
potrošnja StoCryl GW 200: oko 0,2 kg/m<sup>2</sup>

Snažno upijajuća podloga na otvorenom: StoCryl GL, razrijeđen najviše 1 volumnim udjelom sredstva StoFluid AF.

Razrjeđivanje i potrošnja ovise o sposobnosti upijanja površine. Temeljni premaz ne smije ostati sjajan.

potrošnja StoCryl GL: oko 0,2 kg/m<sup>2</sup>

## Tehnički list

# StoCryl BF 100

### 3. Premaz

StoCryl BF 100 nanosite bez razrjeđivanja u 1 - 2 sloja.  
potrošnja StoCryl BF 100: oko 0,3 kg/m<sup>2</sup> po sloju

Premaz kada za skupljanje u unutarnjem području za:

- Loživo ulje EL
- Dizelsko gorivo
- Nerabljena motorna i transmisijska ulja
- Ulja transformatora (Shell Diala Öl D, Texaco Transformer Oil GK-I, Aral Isolan T)

Podloge: beton, cementni estrih, mort za žbuku te StoCrete SM.

Na bočnim zidovima stropne premaze valja izvesti uz stupnjevanje od 1 cm kako bi se vidio redoslijed slojeva.

### 1. Priprema podloge

### 2. Temeljni premaz

StoCryl BF 100, razrijeđen s 20 % vode.  
potrošnja StoCryl BF 100: oko 0,2 kg/m<sup>2</sup>

### 3. Premaz

StoCryl BF 100 nanosite bez razrjeđivanja u 2 sloja.  
potrošnja StoCryl BF 100: oko 0,3 kg/m<sup>2</sup> po sloju

Vrijeme čekanja između slojeva:

StoCryl BF 100 sa StoCryl BF 100: nakon 8 sati

StoCryl GW 200 sa StoCryl BF 100: nakon 12 sati

StoCryl GL sa StoCryl BF 100:

pri +10 °C nakon 3 dana

pri +20°C nakon 2 dana

pri +30°C nakon 1 dan

### Čišćenje alata

Sve radne uređaje valja očistiti vodom odmah nakon uporabe. Uporaba sredstva za pranje uobičajenoga u kućanstvu olakšava čišćenje. Tijekom stanki u radu kistove i valjke valja umočiti u boju.

### Napomene, preporuke, posebno, ostalo

opće napomene za obradu nalaze se na stranici [www.stocretec.de](http://www.stocretec.de) (proizvodi) i u prilogu aktualnog priručnika „Tehnički listovi“

### Dobavljanje

#### Ton boje

nijansiranje po sustavu StoColor, paleta boja RAL

# Tehnički list

## StoCryl BF 100

<b>Ambalaža</b>	Kanta		
	<b>Broj artikla</b>	<b>Oznaka</b>	<b>Pakiranje</b>
	02231-001	StoCryl BF 100 getönt	10 l kanta
<b>Skladištenje</b>			
<b>Uvjeti skladištenja</b>	Skladištite na suhomi i zaštićeno od mraza, izbjegavajte izravno sunčevo zračenje.		
<b>Trajanje skladištenja</b>	U originalnoj ambalaži do ... (vidi ambalažu).		
<b>Stručna mišljenja / dopuštenja</b>			
	Z-59.11-353	GUT-00001452	

<b>Označavanje</b>	
<b>Proizvodna skupina</b>	Boja za pod

**Sigurnost** Za daljnje informacije o rukovanju proizvodom, skladištenju i zbrinjavanju pogledajte EZ sigurnosno-tehnički list. EZ sigurnosno-tehnički list dostupan je profesionalnom korisniku.

### Posebne napomene

Informacije odn. podaci u ovom tehničkom listiću služe za osiguravanje uobičajenog korištenja odn. uobičajene uporabne prikladnosti i temelje se na našim znanjima i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje. Primjene koje se ne spominju jasno u ovom listu s tehničkim podacima smiju uslijediti tek nakon savjetovanja. Bez dozvole slijede na vlastiti rizik. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H  
 Podružnica za proizvodnju,  
 trgovinu i usluge  
 Kovinska 4/a, HR-10090 Zagreb  
 Telefon: +385 1 3499 555