


Tehnički list

StoPox GH 305

Temeljni premaz EP, brzo se stvrdnjava, niske razine emisija, ne sadrži benzilni alkohol



Karakteristika

Primjena

- unutra i vani pod vremenskim utjecajima
- na podnim površinama
- kao temeljni premaz za sanaciju industrijskih podova, brzo se stvrdnjuje
- za cementom vezane, suhe podloge, npr. beton i estrih
- kao temeljni premaz ispod StoPox KU 405, sustav ne sadrži benzilni alkohol

Svojstva

- kratko vrijeme čekanja
- sadrži additive za odzračivanje
- vrlo brzo stvrdnjavanje i na niskim temperaturama $> +6^{\circ}\text{C}$
- odlično vezanje za kasniji premaz
- niska razina emisija hlapljivih organskih spojeva (VOC)

Optika

- prozirno

Posebnosti/napomene

- proizvod je u skladu s normom EN 1504-2
- proizvod je u skladu s normom EN 13813
- ne nanosite na vlažne podloge

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Vlačna čvrstoća pri prianjanju (28 dana)	EN 1542	> 2,0 MPa	
Viskoznost (na 23°C)	EN ISO 3219	1.300 - 1.950 mPa.s	mješavina
Gustoća (miješanje 23°C)	EN ISO 2811-2	1,06 - 1,12 g/cm ³	mješavina

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odn. približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

Podloga

Zahtjevi

Podloga mora biti suha, nosiva i bez razdvajajućih, karakterističnih ili stranih tvari.

Tehnički list

StoPox GH 305

Manje čvrste slojeve i dodatke valja ukloniti.

Suhu u skladu s definicijom smjernice za sanaciju 2001-10, no ovisno o kvaliteti betona. Preostala vлага smije iznositi maks. 4 tež. % kod betona kvalitete do C30/37 i maks. 3 tež. % kod betona C35/45, mjereno uređajem CM.

Temperatura podloge viša od +6 °C i 3 K iznad točke rosišta.

Prosječna vrijednost čvrstoće prianjanja 1,5 N/mm²

Najmanja pojedinačna vrijednost čvrstoće prijanjanja 1,0 N/mm²

Pripreme	Podlogu valja pripremiti prikladnim mehaničkim postupcima kao što su primjerice obrada kuglastim mlazom, glodanje te zatim obrada kuglastim mlazom ili mlazom krutih sredstava.
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uporaba	
Temperatura pri uporabi	najniža temperatura pri obradi: +6 °C najveća dopuštena relativna vlažnost zraka: 75 %
	najviša temperatura pri obradi: +20 °C najveća dopuštena relativna vlažnost zraka: 85 %
Vrijeme uporabe	pri +10 °C: oko 25 minuta pri +23°C: oko 10 minuta pri +25 °C: oko 7 minuta
Omjer miješanja	komponenta A : komponenta B = 100,0 : 45,0 mas. udjela

Priprema materijala	Komponenta A i komponenta B isporučuju se u dogovorenom omjeru miješanja i miješaju u skladu sa sljedećim podatcima. Komponentu A promiješajte miješalicom, zatim dodajte čitavu komponentu B. Miješalicom miješajte temeljito i polako (maksimalno 300 o/min.), sve dok ne dobijete homogenu masu bez grudica. Obvezno promiješajte i sav sadržaj koji se nalazi na stranicama i dnu posude kako bi se stvrdnjivač jednolikou razdijelio po proizvodu. Trajanje miješanja min. 3 minute. Nakon miješanja proizvod prelijite u čistu posudu te još jednom sve promiješajte. Proizvod nemojte nanositi iz ambalaže u kojoj je isporučen!
	Temperatura pojedinih komponenti pri miješanju mora iznositi barem +15 °C.

Potrošnja	Vrsta primjene	Približna potrošnja
	kao temeljni premaz, ovisno o podlozi	0,3 - 0,5 kg/m ²
Potrošnja materijala ovisi između ostalog o uporabi, podlozi i konzistentnosti. Navedene vrijednosti potrošnje mogu služiti samo orientaciji. Točne vrijednosti potrošnje trebaju se u danom slučaju utvrditi na predmetu.		

Tehnički list

StoPox GH 305

Sastav prevlake	<p>Temeljni premaz koji se brzo stvrđnjava za sanacije industrijskih podova tijekom vikenda</p> <ol style="list-style-type: none">1. Priprema podloge2. Grundiranje StoPox GH 3053. Premazi, npr. StoPox KU 601 odnosno StoPur IB 501 <p>Mort za popravke djelomičnih izljeva (dubine do 5 cm)</p> <ol style="list-style-type: none">1. Priprema podloge2. Grundiranje StoPox GH 3053. Mort za popravke StoPox GH 305, napunjen kvarcnim pijeskom StoQuarz AS (svježe u svježe)
Aplikacija	<p>Temeljni premaz koji se brzo stvrđnjava za sanacije industrijskih podova tijekom vikenda</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pripremanje podloge2. Temeljni premaz <p>Gumenim klizačem nanosite zamiješani materijal naplavljivanjem sve dok ne nestanu sve pore na podlozi te ga ravnomjerno raspodijelite valjkom/četkom. Izbjegavajte nastajanje lokvi.</p> <p>Potrošnja oko 0,3 - 0,5 kg/m², ovisno o hrapavosti podloge.</p> <p>Ako svježi temeljni premaz ne preradite u roku od 48 sati, pospite ga kvarcnim pijeskom StoQuarz 0,1 - 0,5 mm odnosno StoQuarz 0,3 - 0,8 mm.</p> <p>potrošnja oko 0,5 - 1,0 kg/m²</p> <p>Grebani sloj (opcija): StoPox GH 305 s pijeskom StoQuarz 0,1 - 0,5 mm do najviše. 1: 1,5 ovisno o temperaturi</p> <ol style="list-style-type: none">3. Premaz, npr. StoPox KU 601/StoPur IB 501 <p>Zamiješani materijal upotrijebite u skladu s tehničkim listovima.</p> <p>Mort za popravke djelomičnih izljeva (dubine do 5 cm)</p> <ol style="list-style-type: none">1. Podlogu valja pripremiti primjerenim mehaničkim postupcima.2. Temeljni premaz <p>Gumenim klizačem zamiješani materijal nanosite naplavljivanjem dok ne nestanu sve pore na podlozi te ga ravnomjerno raspodijelite valjkom. Izbjegavajte nastajanje lokvi.</p> <p>Potrošnja: oko 0,3 - 0,5 kg/m², ovisno o hrapavosti podloge.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Mort za popravke (svježe u svježe) <p>StoPox GH 305 puni se pijeskom StoQuarz AS (stupnjevana granulacijska</p>

Tehnički list

StoPox GH 305

krivulja), stupanj punjenja otplike 1:4 do 1:7 prema tež. udjelima, te ga zidarskom žlicom / zidarskom lopaticom / gladilicom umetnite u izljeve.

Potrošnja StoPox GH 305: oko 0,2 - 0,4 kg/m² po mm debljine sloja
Potrošnja StoQuarz AS: otplike 1,6 - 1,8 kg/m² po mm debljine sloja

Napomena:

Zaštitite od djelovanja vlage na stražnjoj strani i tijekom uporabe.

Sušenje, otvrnjavanje, vrijeme prerađe	vrijeme obrade: pri +10 °C: oko 8 h pri +23°C: oko 3,5 h pri +30°C: oko 2,5 h
---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------

Čišćenje alata	Očistite proizvodom StoCryl VV.
-----------------------	---------------------------------

Napomene, preporuke, posebno, ostalo	Izjavu/izjave o sukladnosti možete dobiti u tehničkom informacijskom centru sustava StoCretec opće napomene za obradu nalaze se na stranici www.stocretec.de (proizvodi) i u prilogu aktualnog priručnika „Tehnički listovi“
-------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razred habanja koji je naveden u oznaci CE odnosi se na glatki, neposuti premaz.

Dobavljanje

Ambalaža	Kanta
-----------------	-------

Broj artikla	Oznaka	Pakiranje
02814/003	StoPox GH 305 Combi	10 kg COM

Skladištenje

Uvjeti skladištenja	Skladište na suhome i zaštićeno od mraza, izbjegavajte izravno sunčevo zračenje.
----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Trajanje skladištenja	U originalnoj ambalaži do ... (vidi ambalažu).
------------------------------	------------------------------------------------

Označavanje

Proizvodna skupina	Temeljni premaz
---------------------------	-----------------

Sigurnost	Ovaj se proizvod mora označiti u skladu s aktualnom EU direktivom. Kod prvog nanošenja dobit ćete EZ sigurnosno-tehnički list. Obratite pažnju na informacije za rukovanje proizvodom, njegovo skladištenje i zbrinjavanje. Praktičan priručnik za rad s epoksidnom smolom: „Siguran rad s epoksidnom smolom u građevinarstvu“.
------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tehnički list

StoPox GH 305

Kao i
Izvještaj o ispitivanju zaštitnog djelovanja rukavica za zaštitu od kemikalija pri radu
s premazima EP: „Rukavice za sustave epoksidne smole koji ne sadrže otapala“
kao i „Zaštitne rukavice: pravilna primjena“
Www.bgbau.de/gisbau/fachthemen/epoxi

Izdavač:
Strukovna udružba građevinarstva
Hildegardstrasse 29 - 30, 10715 Berlin
Tel. (+49) 30 85781-0, faks (+49) 30 85781-500, www.bgbau.de

Pomoć za planiranje uređenja gradilišta: „Ekonomično i sigurno uređena gradilišta“

Izdavač:
Savezni institut za zaštitu na radu i medicinu rada (BAuA)
Friedrich-Henkel-Weg 1-25, D-44149 Dortmund
Tel. (+49) 231 9071-2071, faks (+49) 231 9071-2070
Www.BAuA.de

Posebne napomene

Informacije odn. podaci u ovom tehničkom listiću služe za osiguravanje
uobičajenog korištenja odn. uobičajene uporabne prikladnosti i temelje se na
našim znanjima i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti
za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom listu s tehničkim podacima smiju
uslijediti tek nakon savjetovanja. Bez dozvole slijede na vlastiti rizik. Ovo posebno
vrijedi za kombinaciju s ostalim proozvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim
podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H
Podružnica za proizvodnju,
trgovinu i usluge
Kovinska 4/a, HR-10090 Zagreb
Telefon: +385 1 3499 555