

# Tehnički list

## StoPox 590 EP

Premaz EP za posipanje, sadrži cement, protuklizan, premošćuje pukotine, za ispitane sustave za zaštitu površine



### Karakteristika

#### Primjena

- unutra i vani pod vremenskim utjecajima
- habajući sloj u ispitanim sustavima za zaštitu površina StoCretec OS 8.15
- protuklizan podni premaz koji premošćuje pukotine, za srednje do visoko mehanički opterećene industrijske podove i prometne površine

#### Svojstva

- odlično prianjanje na mat vlažnim, cementoznim podlogama
- žilava i otporna površina
- protuklizno

#### Posebnosti/napomene

- proizvod je u skladu s normom EN 1504-2
- proizvod je u skladu s normom EN 13813

### Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Vlačna čvrstoća pri prianjanju (28 dana)	EN 1542	> 2,0 MPa	
Vlačna čvrstoća pri savijanju (28 dana)	EN ISO 178	> 30 MPa	
Gustoća (miješanje 23 °C)	EN ISO 2811	1,52 - 1,62 g/cm³	

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odn. približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

### Podloga

#### Zahtjevi

Zahtjevi za podlogu:

Kod ispitanih sustava za zaštitu površine podloga mora biti suha. Suho u skladu s definicijom smjernice za sanaciju 2001-10, no ovisno o kvaliteti betona. Preostala vлага smije iznositi maks. 4 tež. % kod betona kvalitete do C30/37 i maks. 3 tež. % kod betona C35/45, mjereno uređajem CM.

Kod primjene drukčije od ispitanih sustava za zaštitu površine podloga može biti suha ili vlažna.

Suho ili vlažno u skladu s definicijom Smjernice za sanaciju 2001-10

# Tehnički list

## StoPox 590 EP

Podloga mora biti nosiva i bez razdvajajućih, karakterističnih ili stranih tvari.  
Manje čvrste slojeve i dodatke valja ukloniti.

Najmanja pojedinačna vrijednost čvrstoće prijanjana  $1,0 \text{ N/mm}^2$   
Prosječna vrijednost čvrstoće prijanjana  $1,5 \text{ N/mm}^2$

<b>Pripreme</b>	Podlogu valja pripremiti prikladnim mehaničkim postupcima kao što su primjerice obrada kuglastim mlazom, glodanje te zatim obrada kuglastim mlazom ili mlazom krutih sredstava.
-----------------	---

### Uporaba

<b>Temperatura pri uporabi</b>	najniža temperatura pri obradi: $+8 \text{ }^\circ\text{C}$ najviša temperatura pri obradi: $+30 \text{ }^\circ\text{C}$ najveća dopuštena relativna vlažnost zraka: 85 %
--------------------------------	---

<b>Vrijeme uporabe</b>	pri $+10 \text{ }^\circ\text{C}$ : oko 120 minuta pri $+23 \text{ }^\circ\text{C}$ : oko 60 minuta pri $+30 \text{ }^\circ\text{C}$ : oko 30 minuta
------------------------	---

<b>Omjer miješanja</b>	komponenta A : komponenta B = 100,0 : 14,3 tež. udjela
------------------------	--

<b>Priprema materijala</b>	Komponenta A i komponenta B isporučuju se u dogovorenom omjeru miješanja i miješaju u skladu sa sljedećim podatcima. Komponentu A promiješajte miješalicom, zatim dodajte čitavu komponentu B. Miješalicom miješajte temeljito i polako (maksimalno 300 o/min.), sve dok ne dobijete homogenu masu bez grudica. Obvezno promiješajte i sav sadržaj koji se nalazi na stranicama i dnu posude kako bi se stvrdnjivač jednolikom razdijelio po proizvodu. Trajanje miješanja min. 3 minute. Nakon miješanja proizvod prelijite u čistu posudu te još jednom sve promiješajte. Proizvod nemojte nanositi iz ambalaže u kojoj je isporučen!
----------------------------	---

Temperatura pojedinih komponenti pri miješanju mora iznositi barem  $+15 \text{ }^\circ\text{C}$ .

<b>Potrošnja</b>	<b>Vrsta primjene</b>	<b>Približna potrošnja</b>
	po mm debljine sloja	1,6 kg/m <sup>2</sup>
Potrošnja materijala ovisi između ostalog o uporabi, podlozi i konzistentnosti. Navedene vrijednosti potrošnje mogu služiti samo orientaciji. Točne vrijednosti potrošnje trebaju se u danom slučaju utvrditi na predmetu.		

<b>Sastav prevlake</b>	posuta obloga za srednje mehaničko opterećenje 1. Pripremanje podlage 2. Po potrebi temeljni sloj npr. sredstvom B. StoPox 452 EP/StoPox GH 205 3. Posipanje 4. Posuta obloga StoPox 590 EP
------------------------	---

# Tehnički list

---

## StoPox 590 EP

---

### 5. Zaštitni sloj sredstvom StoPox DV 100

- sustav za zaštitu površina OS 8.15
  - 1. Pripremanje podloge
  - 2. Temeljni premaz StoPox GH 502
  - 3. Habajući sloj StoPox 590 EP
  - 4. Zaštitni sloj StoPox DV 100
- 

### Aplikacija

posuta obloga za srednje mehaničko opterećenje, protuklizno, premošćuje pukotine

#### 1. Pripremanje podloge

#### 2. Temeljni premaz

Grundiranje u pravilu nije potrebno i potrebno je samo za jako upijajuće podloge. Ako je potrebno, temeljni premaz StoPox GH 205 / StoPox 452 EP nanesite gumenim klizačem naplavljivanjem i ravnomjerno ga raspodijelite valjkom. Izbjegavajte nastajanje lokvi.

Potrošnja: oko 0,2 - 0,4 kg/m<sup>2</sup> ovisno o hrapavosti podloge

#### 3. Posipanje kvarcnim pijeskom mit StoQuarz 0,3 - 0,8 mm. potrošnja: oko 0,5 - 1,0 kg/m<sup>2</sup>

#### 4. Posuta obloga

Nanесите StoPox 590 EP bez punjenja. Kod dubina hrapavosti > 0,5 mm povećava se potrošnja materijala.

Materijal se nanosi strugalom (nazubljenje 48 ili 95, program alata Sto), ravnomjerno raspoređuje i odzračuje igličastim valjkom.

Potrošnja: oko 2 kg/m<sup>2</sup> (minimalna potrošnja)

Sveži premaz obilno pospite pijeskom StoQuarz 0,3 - 0,8 mm odnosno StoQuarz 0,6 - 1,2 mm ili StoDurop 0,5 - 1,0 mm odnosno StoDurop 1,0 - 2,0 mm, Röhrig Granit. Potrošnja: oko 8 - 10 kg/m<sup>2</sup>. Pometite odnosno usišite nepovezani višak pijeska.

#### 5. Nanošenje zaštitnog sloja sredstvom StoPox DV 100

Zaštitni sloj nanesite gumenim klizačem i ravnomjerno raspodijelite valjkom. Izbjegavajte stvaranje lokvi.

Potrošnja: oko 0,6 - 1,0 kg/m<sup>2</sup> ovisno o posipanju

sustav za zaštitu površina OS 8.15

#### 1. Priprema podloge

#### 2. Temeljni premaz

# Tehnički list

## StoPox 590 EP

Zamiješani materijal nanesite naplavljivanjem gumenim klizačem i ravnomjerno ga raspodijelite valjkom. Izbjegavajte nastajanje lokvi.  
potrošnja StoPox GH 502: oko 0,2 - 0,3 kg/m<sup>2</sup>, ovisno o sposobnosti upijanja podloge  
Svježi temeljni premaz pospite kvarcom 0,3 - 0,8 mm zrno do zrna. Izbjegavajte suvišno posipanje.  
potrošnja kvarca 0,3 - 0,8 mm: oko 1,0 kg/m<sup>2</sup>

### 3. Habajući sloj

Nanесите StoPox 590 EP без пуњења. Материјал се наноси стругалом (назубљење 48 или 95, програм алатка Sto), равномјерно расподијели и одзрачи игличастим валиком.  
потрошња StoPox 590 EP: око 2,5 kg/m<sup>2</sup>  
Обиљно поспите квартним пјеском StoQuarz 0,3 - 0,8 mm.  
потрошња кварца 0,3 - 0,8 mm: око 3,0 - 4,0 kg/m<sup>2</sup>  
Пометите или усишите неповезани пјесак.

### 4. Zaštitni sloj

Zaštitni sloj nanesite gumenim klizačem te zatim ravnomjerno rasporedite valjkom.  
Izbjegavajte nastajanje lokvi.  
potrošnja StoPox DV 100: око 0,6 - 0,8 kg/m<sup>2</sup>

### Sušenje, otvrnjavanje, vrijeme prerade

vrijeme obrade:  
pri +10 °C: око 24 h  
pri +23 °C: око 16 h  
pri +30 °C: око 12 h

### Čišćenje alata

StoCryl VV / StoDivers EV 100

### Napomene, preporuke, posebno, ostalo

опće напомене за obradu nalaze se na stranici [www.stocretec.de](http://www.stocretec.de) (proizvodi) i u prilogu aktualnog priručnika „Tehnički listovi“  
Izjavu/izjave o sukladnosti možete dobiti u tehničkom informacijskom centru sustava StoCretec

Razred habanja koji je naveden u oznaci CE odnosi se na glatki, neposuti premaz.

### Dobavljanje

#### Ton boje

svjetlosiva  
nije nijansa boje RAL  
ovisno o zaštitnom sloju

### Ambalaža

Kanta i limenka

Broj artikla	Oznaka	Pakiranje
03781/003	StoPox 590 EP Set	30 kg Set

### Skladištenje

#### Uvjeti skladištenja

Skladištite na suhome i zaštićeno od mraza, izbjegavajte izravno sunčevo

# Tehnički list

---

## StoPox 590 EP

zračenje.

---

Trajanje skladištenja	U originalnoj ambalaži do ... (vidi ambalažu).
-----------------------	--

---

### Označavanje

---

Proizvodna skupina	Premaz
--------------------	--------

---

### Sigurnost

Ovaj se proizvod mora označiti u skladu s aktualnom EU direktivom.  
Kod prvog nanošenja dobit ćete EZ sigurnosno-tehnički list.  
Obratite pažnju na informacije za rukovanje proizvodom, njegovo skladištenje i  
zbrinjavanje.  
Praktičan priručnik za rad s epoksidnom smolom: „Siguran rad s epoksidnom  
smolom u građevinarstvu“.  
Kao i  
Izvještaj o ispitivanju zaštitnog djelovanja rukavica za zaštitu od kemikalija pri radu  
s premazima EP: „Rukavice za sustave epoksidne smole koji ne sadrže otapala“  
kao i „Zaštitne rukavice: pravilna primjena“  
[Www.bgbau.de/gisbau/fachthemen/epoxi](http://Www.bgbau.de/gisbau/fachthemen/epoxi)

### Izdavač:

Strukovna udružba građevinarstva  
Hildegardstrasse 29 - 30, 10715 Berlin  
Tel. (+49) 30 85781-0, faks (+49) 30 85781-500, [www.bgbau.de](http://www.bgbau.de)

Pomoć za planiranje uređenja gradilišta: „Ekonomično i sigurno uređena gradilišta“

### Izdavač:

Savezni institut za zaštitu na radu i medicinu rada (BAuA)  
Friedrich-Henkel-Weg 1-25, D-44149 Dortmund  
Tel. (+49) 231 9071-2071, faks (+49) 231 9071-2070  
[Www.BAuA.de](http://Www.BAuA.de)

---

# Tehnički list

---

## StoPox 590 EP

### Posebne napomene

Informacije odn. podaci u ovom tehničkom listiću služe za osiguravanje uobičajenog korištenja odn. uobičajene uporabne prikladnosti i temelje se na našim znanjima i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom listu s tehničkim podacima smiju uslijediti tek nakon savjetovanja. Bez dozvole slijede na vlastiti rizik. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim prooozvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H  
Podružnica za proizvodnju,  
trgovinu i usluge  
Kovinska 4/a, HR-10090 Zagreb  
Telefon: +385 1 3499 555