


# Tehnički list

## Stolit Milano®

Organska žbuka za modeliranje, najfinije granulacije



### Karakteristika

#### Primjena

- izvana
- na zidu, izoliranim i OVF fasadama s temeljnom žbukom
- na mineralnim i organskim podlogama
- tankoslojan, kao višeslojni nanos završne žbuke
- nije prikladno za horizontalne ili ukošene površine izložene vremenskim utjecajima

#### Svojstva

- žbuka za eksterijere u skladu s EN 15824
- žbuka za modeliranje za fino strukturirane, slobodno oblikovane površine
- fina granulacija ispod 0,1 mm
- može se dobro brusiti
- vodoodbojno
- propušta vodenu paru
- otporno na vremenske utjecaje

#### Optika

- tehnika ispunjavanja sitnim do krupnim mrljama
- moguće je dodatno premazivanje, npr. lazurom
- u raznim tehnikama površine StoSignature po posebnim napomenama za obradu

#### Posebnosti/napomene

- vidi Usluge / pregled silosa u programu proizvoda ili cjeniku
- ako odabrana nijansa boje ima koeficijent refleksije svjetlosti  $\geq 15$ , nije potreban dodatni završni premaz
- debljina sloja temeljne žbuke u kompozitnim sustavima za toplinsku izolaciju min. 3,5 mm
- podlogu pomno pripremite, posebno kod površina od fine žbuke, kako bi se izbjeglo ocrtavanje iz podloge
- izbrušene površine djeluju svjetlijie

# Tehnički list

## Stolit Milano®

### Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Gustoća	EN ISO 2811	1,7 - 1,9 g/cm <sup>3</sup>	
Difuzijski ekvivalenti, gustoća zračnog sloja	EN ISO 7783	0,39 - 0,44 m	V2 srednje
Stopa vodopropusnosti w	EN 1062-1	< 0,05 kg/(m <sup>2</sup> h <sup>0,5</sup> )	W3 nisko
Koeficijent otpora difuziji vodene pare $\mu$	EN ISO 7783	400 - 500	V2 srednje
Reakcija na požar (klasa)	EN 13501-1	B-s1, d0	
Toplinska vodljivost	DIN 4108	0,7 W/(m*K)	

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odn. približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

### Podloga

#### Zahtjevi

Podloga mora biti čvrsta, suha, čista, nosiva te slobodna od sintera, iscvjetavanja i sredstava za odvajanje. Vlažne ili nepotpuno povezane podloge mogu uzrokovati štetu kao npr. stvaranje mjeđurića i pukotina u sljedećim premazima.

Ako se proizvod upotrebljava kao tankslojna, filcana fina žbuka, potrebna je dodatna obrada podloge ravnanjem.

Kod kompozitnih sustava za toplinsku izolaciju područja s promjenom materijala, npr. protupožarne blokade ili zaštita od širenja požara, prvo obradite masom za ispunjavanje pa zatim nanesite temeljnu žbuku.

Ako se materijal upotrebljava u kompozitnom sustavu za toplinsku izolaciju, temeljna žbuka mora biti debljine min. 3,5 mm. Kako bi se postigla debljina slona, na armiranu podlogu može se nanijeti dodatan sloj mase za izjednačavanje ili dodatni sloj žbuke strukture grebane žbuke K 1,5 mm.

Napomena: što glatkija, sjajnija i bojom intenzivnija površina, to je bolja priprema podloge.

#### Pripreme

Podlogu za žbuku Sto nanesite kao pripremni premaz kako biste na mineralnim podlogama osigurali svojstva pri obradi, npr. otvoreno vrijeme, i optimizirali prijanjanje.

Preporuka:

Kod intenzivnih nijansi nijansu podloge prilagodite nijansi završnog premaza Stolit Milano®. Za to upotrijebite proizvode Sto prikladne nijanse.

# Tehnički list

## Stolit Milano®

### Uporaba

**Uvjeti uporabe** Materijal nemojte u slučaju izravnog sunčeva zračenja niti na zagrijane podloge.

**Temperatura pri uporabi** najniža temperatura podlage i zraka: +5 °C  
najviša temperatura podlage i zraka: +28 °C

**Priprema materijala** Razrijedite s čim manje vode kako biste postigli konzistenciju za obradu. Prije obrade dobro promiješajte materijal. Ako se materijal obrađuje strojem ili crpkom, prikladno namjestite konzistenciju za obradu. Intenzivno nijansirani materijal nemojte razrjeđivati vodom ili razrijedite s vrlo malo vode. Presnažno razrjeđivanje pogoršava svojstva materijala, primjerice po pitanju obrade, sposobnosti pokrivanja i intenziteta nijanse.

Potrošnja	Vrsta primjene	Približna potrošnja
	temeljno ispunjavanje u 1 do 2 slijeda	1,50 kg/m <sup>2</sup>
	međuispunjavanje	0,50 kg/m <sup>2</sup>
	pjegasto nanošenje (po radnom koraku)	0,20 - 0,30 kg/m <sup>2</sup>
	ukupna struktura Stolit Milano®	2,20 - 2,50 kg/m <sup>2</sup>

Potrošnja materijala ovise između ostalog o uporabi, podlozi i konzistentnosti. Navedene vrijednosti potrošnje mogu služiti samo orijentaciji. Točne vrijednosti potrošnje trebaju se u danom slučaju utvrditi na predmetu.

<b>Sastav prevlake</b>	<p>temeljni premaz: Ovisno o vrsti i stanju podlage možda će biti potreban temeljni premaz koji učvršćuje materijal i regulira svojstvo upijanja.</p> <p>Međupremaz na nosivim mineralnim podlogama: Nanesite međupremaz sa svojstvima prianjajućeg djelovanja i izjednačavanja sposobnosti upijanja. proizvodi: Sto-Putzgrund ili StoPrep QS (izolira lužnatost)</p> <p>Međupremaz na nosivim organskim podlogama: Preporuka: Ako se nijansa boja završne žbuke uvelike razlikuje od nijanse boje podlage, nanesite međupremaz koji izjednačava nijansu. Ako se upotrebljava završna žbuka žljebaste strukture, uvijek nanesite međupremaz koji izjednačava nijansu. proizvodi: Sto-Putzgrund ili StoPrep QS (izolira lužnatost)</p>
<b>Aplikacija</b>	ručno

**Temeljno ispunjavanje:**  
Sredstvo za temeljno ispunjavanje nanesite po cijeloj površini i bez određenog smjera (križno i poprijeko), uz maksimalnu debljinu sloja od oko 1,0 mm po svakom radnom koraku. Ovisno o podlozi i zahtjevima za površinu sredstvo za temeljno ispunjavanje nanesite u dva radna koraka.

## Tehnički list

---

### Stolit Milano®

Veće neravnine podloge (npr. rupe) poravnajte materijalom koji bolje popunjava i koji je prilagođen podlozi.

Izbrisite ostatke mase za ispunjavanje. Ta mesta brušenja ostaju vidljiva ako ih se potom ne obradi. Alternativa:  
Nakon kratkog sušenja neravnine/prijelaze obradite vlažnom, ali ne mokrom daskom za ribanje koja ima oblogu od sružve izrađene od velura i lateksa.

Nakon toga otvorena sidra konstrukcije izjednačite proizvodom Stolit Milano® i pažljivo zatvorite uzimajući u obzir veće zahtjeve za površine.

#### Tehnika izjednačavanja i pjegasto nanošenje:

Pustite da se temeljni sloj za ispunjavanje osuši pa zatim nanesite Stolit Milano®, što zapravo predstavlja površinsku obradu sa svim raznovrsnim mogućnostima oblikovanja: Za elegantno-decentnu tehniku izjednačavanja:  
Stolit Milano® nanesite lopaticom u mrljama i bez određenog smjera. Pojedina mesta izjednačavanja nanesite kao cjelinu, a ne grubo raspodijeljeno.  
Pustite da se površina kratko suši pa je zatim obradite filcanjem s oblogom od sružve izrađene od velura i lateksa sve dok ne dobijete relativno glatku, ali ne potpuno ravnu površinu. Ovisno o željenom izgledu ovaj radni korak izvedite jedan do dva puta.

Za dekorativno pjegasto nanošenje: Stolit Milano® nanesite lopaticom u jednom do dvama radnih koraka i bez određenog smjera, sa stankama u obradi. Prijelaze pojedinih masa za pjegasto nanošenje ostavite tako ili obradite filcanjem s oblogom od sružve izrađene od velura i lateksa.

Što su mesta / mrlje izjednačavanja gušće, to je mirniji dojam koji stvara tako izvedena površina. Ako više osoba nanosi Stolit Milano® kao završni premaz na neku površinu, u obzir uzmite različite način rada tih osoba, što može uzrokovati različit izgled površine.

Individualno su mogući i drugi površinski efekti. Ako se primjenjuje više nijansi proizvoda Stolit Milano®, započnite od najtamnije.

#### Preporuka:

Izvedite probnu površinu na objektu.

Stolit Milano® prikladan je i u području niša i boca.

Površina proizvoda Stolit Milano® može se nakon sušenja prerađivati proizvodima Sto, npr. efektom Lotus-Effect®, silikonskom smolom ili organskim vezivom.  
Prerađivanje s ostalim proizvodima moguće je na upit.

---

#### Sušenje, otvrđnjavanje, vrijeme prerade

Proizvod se suši fizikalno, isparavanjem vode. Visoke vrijednosti vlažnosti zraka, niske temperature i malena izmjena zraka produljuju vrijeme stvrđnjavanja i sušenja.

## Tehnički list

---

### Stolit Milano®

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta načelno valja poduzeti određene zaštitne mjere (npr. zaštita od kiše) na obrađivanim i svježe izrađenim fasadnim površinama.

Kod temperature zraka i podloge +20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka: pripremljeno za temeljno ispunjavanje: može se prerađivati nakon otprilike 8 sati, kao pjegasto nanošenje nakon otprilike 1 - 3 sata. Može se brusiti: nakon otprilike 24 sata. Potpuno sušenje postiže se nakon otprilike 28 dana. Površina se tada može teško brusiti.

<b>Čišćenje alata</b>	Nakon uporabe odmah očistite vodom.
<b>Dobavljanje</b>	
<b>Ton boje</b>	bijela, nijansiranje po sustavu StoColor
Filcanje vlažnom lateks daskom može uzrokovati mjestimično posvjetljenje. Tako površina djeluje decentno živahna.	
stabilnost nijanse boje: Vremenski utjecaji, intenzitet UV zraka te djelovanje vlage mijenjaju površinu tijekom vremena. Moguće su vidljive promjene nijanse. Na taj proces promjene utječu uvjeti materijala i objekta. Preporuka: Stabilnost nijanse boje intenzivnih i/ili vrlo tamnih nijansi poboljšajte dodatnim premazima.	
pučanje punila: Mehanička opterećenja mogu oštetiti punila u materijalu i tako uzrokovati svijetle dijelove. To ne utječe na kvalitetu i funkcionalnost proizvoda.	
preciznost nijanske boje: Uvjeti vremenskih utjecaja i objekta utječu na preciznost i ravnomjernost nijanske boje. svakako izbjegavajte sljedeće uvjete (a - d): a. neravnomjerna sposobnost upijanja podloge b. različite vlažnosti podloge na površini c. mjestimično velike razlike u lužnatosti i/ili sastojcima podloge d. izravno sunčevu zračenje s oštro razgraničenom sjenom na još vlažnom premazu	
ispiranje pomoćnih tvari: Kod premaza, koji se još nisu osušili, iz premaza se može oslobođiti voda, npr. rosa, magla ili kiša i skupiti na površini. Efekt ovisi o intenzitetu nijanske boje i različitog je stupnja vidljivosti. To ne utječe na kvalitetu proizvoda. Efekti nestaju uz daljnje vremenske utjecaje.	
<b>Mogućnost toniranja</b>	Moguće nijansiranje s maks. 1 % proizvoda StoTint Aqua.
<b>Mogućnost posebnog postavljanja</b>	Ne postoje posebne postavke za ovaj proizvod.

# Tehnički list

## Stolit Milano®

Ambalaža	Kanta
<b>Skladištenje</b>	
Uvjeti skladištenja	Skladištite zatvoreno i zaštićeno od mraza. Zaštitite od vrućine i izravnog sunčeva zračenja.
Trajanje skladištenja	Najbolju kvalitetu u originalnoj ambalaži jamči čuvanje do isteka maksimalnog roka skladištenja. To se može vidjeti iz serijskog broja na ambalaži. Objašnjenje serijskog broja: brojka 1 = zadnji broj godine, brojka 2 + 3 = kalendarski tjedan, primjer 9450013223= trajanje skladištenja do kraja 45. kalendarskog tjedna 2019. godine
<b>Stručna mišljenja / dopuštenja</b>	
ETA-03/0027	StoTherm Classic® 1 (EPS žbuka i StoArmat Classic) Europsko tehničko dopuštenje
ETA-05/0098	StoTherm Classic® 2 (EPS žbuka und StoLevell Classic) Europsko tehničko dopuštenje
ETA-06/0004	Sto Therm Classic® 3 (EPS žbuka i Sto-Armierungsputz) Europsko tehničko dopuštenje
ETA-09/0058	StoTherm Classic® 5 (EPS žbuka i StoArmat Classic plus) Europsko tehničko dopuštenje
ETA-11/0504	StoTherm Classic® 6 (drvogradnja - EPS i Sto-Armierungsputz, pričvršćenje: lijepljeno) Europsko tehničko dopuštenje
ETA-07/0156	StoTherm Classic® 1 mineralna vuna/ lamele od mineralne vune (StoArmat Classic) Europsko tehničko dopuštenje
ETA-07/0088	StoTherm Classic® 2 mineralna vuna/lamele od mineralne vune (StoLevell Classic) Europsko tehničko dopuštenje
ETA-09/0288	StoTherm Classic® 5 mineralna vuna/lamele od mineralne vune (StoArmat Classic plus) Europsko tehničko dopuštenje
ETA-06/0003	StoTherm Classic® QS 1 (EPS žbuka i StoArmat Classic QS) Europsko tehničko dopuštenje
ETA-05/0130	StoTherm Vario 1 (EPS žbuka i StoLevell Uni) Europsko tehničko dopuštenje
ETA-06/0045	StoTherm Vario 3(EPS žbuka i StoLevell Novo) Europsko tehničko dopuštenje
ETA-06/0107	StoTherm Vario 4(EPS žbuka i StoLevell Duo) Europsko tehničko dopuštenje
ETA-09/0231	StoTherm Mineral 1 (mlneralna vuna/lamele od mineralne vune i Stolevell Uni) Europsko tehničko dopuštenje
ETA-07/0027	StoTherm Mineral 3(mineralna vuna/lamele od mineralne vune i Stolevell Novo) Europsko tehničko dopuštenje
ETA-09/0266	StoTherm Classic® 8 (EPS i StoArmat Classic/Classic plus) Europsko tehničko dopuštenje

# Tehnički list

## Stolit Milano®

---

ETA-17/0406

StoVentec R  
Europsko tehničko dopuštenje

---

### Označavanje

Proizvodna skupina Fasadna žbuka

---

### Sastav

prema smjernici za građevne premazne materijale VdL-a (Udruženja njemačke lakirne industrije)  
polimerna disperzija  
titanov dioksid  
mineralna punila  
aluminijev hidroksid  
silikatna punila  
voda  
alifati  
glikoleter  
hidrofobirajuće sredstvo  
sredstvo za raspršivanje  
zgušnjivač  
tenzidi  
otpjenjivač  
sredstvo za zaštitu premaza na bazi OIT / diurona

---

### Sigurnost

Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list!  
Sigurnosne napomene odnose se na neobrađeni proizvod spreman za obradu.

---

### EUH210

Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.

### EUH208

Sadrži 2-oktil-2H-izotiazol-3-on, smjesa: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-onsa [EC no. 247-500-7] i 2-metil-2H -izotiazol-3-onsa [EC no. 220-239-6] (3:1). Može prouzročiti alergijsku reakciju.

Ovdje je riječ o konzervansima.

## Tehnički list

---

### Stolit Milano®

#### Posebne napomene

Informacije odn. podaci u ovom listu s tehničkim podacima služe za osiguravanje svakidašnje namjene odn. svakidašnje valjanosti korištenja, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom listu s tehničkim podacima smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s tvrtkom Sto AG. Bez dozvole slijede na vlastiti rizik. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge  
Kovinska 4/a, HR - 10090 Zagreb  
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47  
Telefon: +385 1 3499 555  
Telefaks: +385 1 3473 330  
info.hr@sto.com