


# Tehnički list

---

## StoPox BB T 200

Podni premaz EP s izgledom Terrazzo, niske razine emisija



### Karakteristika

#### Primjena

- unutra
- na podnim površinama
- kao samorazливавајући подни премаз с изгледом Terrazzo

#### Svojstva

- trokomponentno
- izgled visoke kvalitete
- mehanički opteretivo
- kemijski opteretivo
- niska razina emisija hlapljivih organskih spojeva (VOC)

#### Optika

- svilenkasto mat

#### Posebnosti/napomene

- proizvod je u skladu s normom EN 1504-2
- proizvod je u skladu s normom EN 13813

### Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Viskoznost (na 23 °C)	EN ISO 3219	13.000 mPa.s	Mješavina 100:55:232,5 (A:B:C), otplike
Tvrdoća Shore D	EN ISO 868	65 - 75	Mješavina 100:55:232,5 (A:B:C)
Gustoća (miješanje 23 °C)	EN ISO 2811	1,48 g/cm³	Mješavina 100:55:232,5 (A:B:C), otplike

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odn. približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

### Podloga

#### Zahtjevi

Zahtjevi za podlogu:

Podloga mora biti suha, nosiva i bez razdvajajućih, karakterističnih ili stranih tvari. Manje čvrste slojeve i dodatke valja ukloniti.

## Tehnički list

### StoPox BB T 200

Suho u skladu s definicijom smjernice za sanaciju 2001-10, no ovisno o kvaliteti betona. Preostala vлага smije iznositi maks. 4 tež. % kod betona kvalitete do C30/37 i maks. 3 tež. % kod betona C35/45, mjereno uređajem CM.

Temperatura podloge viša od +12 °C i 3 K iznad točke rosišta.

Prosječna vrijednost čvrstoće prianjanja 1,5 N/mm<sup>2</sup>

Najmanja pojedinačna vrijednost čvrstoće prianjanja 1,0 N/mm<sup>2</sup>

#### Pripreme

Podlogu valja pripremiti prikladnim mehaničkim postupcima kao što su primjerice obrada kuglastim mlazom, glodanje te zatim obrada kuglastim mlazom ili mlazom krutih sredstava.

Stare premaze od epoksidne smole dodatno valja pripremiti brusnom rešetkom ili brusnim diskovima. Preporučujemo da pripremljenu podlogu očistite mješavinom vode i etanola (omjer 1:1).

#### Uporaba

##### Temperatura pri uporabi

najniža temperatura pri uporabi: +12 °C  
najveća dopuštena relativna vlažnost zraka: 75 %  
najviša temperatura pri obradi: +30 °C  
najveća dopuštena relativna vlažnost zraka: 85 %

##### Vrijeme uporabe

pri +10 °C: oko 50 minuta  
pri +23 °C: oko 25 minuta  
pri +30 °C: oko 15 minuta

##### Omjer miješanja

komponenta A : komponenta B : komponenta C = 100 : 55,0 : 232,5 težinskih udjela

##### Priprema materijala

Komponenta A, komponenta B i komponenta C isporučuju se u odgovarajućem omjeru miješanja i miješaju se prema sljedećim podatcima. Komponentu A izmiješajte miješalicom, a zatim dodajte čitavu komponentu B. Temeljito promiješajte miješalicom male brzine (maksimalno 300 o/min) tako da dobijete homogenu masu bez grudica. Obvezno promiješajte i sav sadržaj koji se nalazi na stranicama i dnu posude kako bi se stvrdnjivač jednoliko razdijelio po proizvodu. Vrijeme miješanja min. 3 minute.

Nakon miješanja proizvod pretočite u čistu posudu i još jednom pažljivo promiješajte. Dodajte komponentu C i još jednom intenzivno promiješajte da nastane masa bez grudica. Proizvod nemojte obrađivati u ambalaži u kojoj je isporučen!

Temperatura pojedinih komponenti pri miješanju mora iznositi barem +15 °C.

#### Potrošnja

Vrsta primjene

Približna potrošnja

po mm debljine sloja

1,5

kg/m<sup>2</sup>

## Tehnički list

### StoPox BB T 200

preporučeni nanos materijala	3,5 - 4,0	kg/m <sup>2</sup>
------------------------------	-----------	-------------------

Potrošnja materijala ovisi između ostalog o uporabi, podlozi i konzistentnosti. Navedene vrijednosti potrošnje mogu služiti samo orijentaciji. Točne vrijednosti potrošnje trebaju se u danom slučaju utvrditi na predmetu.

<b>Sastav prevlake</b>	Vizualno visoko kvalitetan podni premaz s izgledom Terrazzo 1. Pripremanje podlage 2. Grundiranje sredstvom StoPox GH 205 3. Grebani sloj sa StoPox BB OS u boji RAL 7035 (na glatkim podlogama međusloj u boji pomoću StoPox WL 100, RAL 7035) 4. Pokrivni sloj sa StoPox BBT 200 5. Zaštitni sloj pomoću StoPox WL 150 transparent 6. Prvotna njega pomoću StoDivers P 105 / StoDivers P 120 (opcija)
------------------------	---

<b>Aplikacija</b>	Vizualno visoko kvalitetan podni premaz s izgledom Terrazzo 1. Priprema podlage  2. Grundiranje sredstvom StoPox GH 205 Gumenim klizačem nanosite zamiješani materijal naplavljivanjem sve dok ne nestanu sve pore na podlozi te ga ravnomjerno raspodijelite valjkom/četkom. Izbjegavajte nastajanje lokvi. Potrošnja oko 0,3 - 0,5 kg/m <sup>2</sup> , ovisno o hrapavosti podloge.  3. Ravnajući sloj pomoću StoPox BB OS (pri dubini hrapavosti > 0,5 mm) StoPox BB OS boje RAL 7035 napunjen kvarcnim pijeskom StoQuarz 0,1 - 0,5 mm u omjeru 1:0,3 nanesite gladilicom ili strugalom s trokutastim nazubljenjem, a zatim odzračite igličastim valjkom. Potrošnja StoPox BB OS: ovisno o hrapavosti podloge otprilike 1 - 2 kg/m <sup>2</sup> Na glatke podlove nanesite međupremaz u boji sredstvom StoPox WL 100 farbig RAL 7035, razrijeđenog s otprilike 10 % vode. Potrošnja StoPox WL 100: oko 0,2 kg/m <sup>2</sup>  4. Premaz sa StoPox BBT 200 Zamiješani materijal nanesite strugalom (nazubljenje 78, katalog alata Sto), ravnomjerno raspodijelite te križno odzračite igličastim valjkom. Potrošnja StoPox BBT 200: oko 3,0 - 4,0 kg/m <sup>2</sup>  5. Zaštitni sloj pomoću StoPox WL 150 transparent StoPox WL 150 transparent razrjeđuje se s otprilike 15 % vode i križno nanosi najlonskim valjkom (StoLackierwalze Nylon RS 13 odnosno StoGroßflächenwalze Nylon RS 13, katalog alata Sto). Mogu biti potrebna 1 do 2 radna koraka. Potrošnja: oko 0,13 - 0,15 kg/m <sup>2</sup> po radnom koraku Preporučujemo da StoPox WL 150 transparent nanesete valjkom od 25 cm i potom križno priđete valjkom od 50 cm.  6. Prvotna njega pomoću StoDivers P 105 / StoDivers P 120 (opcija) Nanosi se u jednolikom, tankom sloju na čiste i stvrđnute industrijske podove.
-------------------	---

## Tehnički list

### StoPox BB T 200

Materijal se nanosi prethodno navlaženim mopom. Pod pustite oko 20 - 30 min da se dobro osuši. Drugi se sloj nanosi poprečno u odnosu na prethodni radni korak.

Obvezno se pridržavajte vremena sušenja između radnih koraka. Ovisno o očekivanom opterećenju može biti potrebno više radnih koraka. potrošnja: oko 30 - 50 ml/m<sup>2</sup>/po radnom koraku

Imajte na umu: tijekom obrade proizvoda valja izbjegavati izravno sunčevu zračenje, visoke temperature i propuh.

#### Napomene:

Treba paziti na popunjavanje površina koje su međusobno povezane, s jednim punilom ili dva pomiješana ako je potrebno.

Debljina sloja kod zaštitnih slojeva u pravilu je manja od 0,5 mm i smanjuje se uslijed mehaničkog trošenja. To valja uzeti u obzir u pogledu željenog vremena uporabe.

Unatoč velikoj stabilnosti pri žućenju valja računati s promjenama nijanse boje uslijed UV-zračenja.

Pri izvođenju zaštitnog sloja materijal valja nanijeti ravnomjerno. Preporučujemo primjenu rešetke za ocjeđivanje u posudi.

Nanošenjem prvotne njege na premaz povećava se stupanj sjaja poda.

#### Čišćenje alata

Očistite proizvodom StoCryl VV.

#### Napomene, preporuke, posebno, ostalo

Izjavu/izjave o sukladnosti možete dobiti u tehničkom informacijskom centru sustava StoCretec  
opće napomene za obradu nalaze se na stranici [www.stocretec.de](http://www.stocretec.de) (proizvodi) i u prilogu aktualnog priručnika „Tehnički listovi“

#### Dobavljanje

##### Ton boje

vidi brojeve artikla Sand, Granite, Quartz, Laguna, Terra, Pacific, Desert, Havana, Amber, Forest

##### Ambalaža

Ovo je komplet artikala koji se sastoji od kombinirane pakovine od 10 kg i vreće od 15 kg, što znači da ukupna količina teži 25 kg.

#### Broj artikla

#### Oznaka

#### Pakiranje

## Tehnički list

### StoPox BB T 200

08862/013	StoPox BB T 200 Set FT BBT0010 Forest	25 kg Set
08862/012	StoPox BB T 200 Set FT BBT0009 Amber	25 kg Set
08862/011	StoPox BB T 200 Set FT BBT0008 Terra	25 kg Set
08862/010	StoPox BB T 200 Set FT BBT0007 Havana	25 kg Set
08862/007	StoPox BB T 200 Set FT BBT0006 Desert	25 kg Set
08862/006	StoPox BB T 200 Set FT BBT0005 Pacific	25 kg Set
08862/002	StoPox BB T 200 Set FT BBT0001 Sand	25 kg Set
08862/003	StoPox BB T 200 Set FT BBT0002 Granite	25 kg Set
08862/004	StoPox BB T 200 Set FT BBT0003 Quartz	25 kg Set
08862/005	StoPox BB T 200 Set FT BBT0004 Laguna	25 kg Set

#### Skladištenje

**Uvjeti skladištenja** Skladištite na suhome i zaštićeno od mraza, izbjegavajte izravno sunčevu zračenje.

**Trajanje skladištenja** U originalnoj ambalaži do ... (vidi ambalažu).

#### Označavanje

**Proizvodna skupina** Premaz

#### Sigurnost

Ovaj se proizvod mora označiti u skladu s aktualnom EU direktivom.  
 Kod prvog nanošenja dobit ćete EZ sigurnosno-tehnički list.  
 Obratite pažnju na informacije za rukovanje proizvodom, njegovo skladištenje i zbrinjavanje.  
 Praktičan priručnik za rad s epoksidnom smolom: „Siguran rad s epoksidnom smolom u građevinarstvu“.  
 Kao i  
 Izvještaj o ispitivanju zaštitnog djelovanja rukavica za zaštitu od kemikalija pri radu s premazima EP: „Rukavice za sustave epoksidne smole koji ne sadrže otapala“  
 kao i „Zaštitne rukavice: pravilna primjena“  
[Www.bgbau.de/gisbau/fachthemen/epoxi](http://Www.bgbau.de/gisbau/fachthemen/epoxi)

## Tehnički list

### StoPox BB T 200

Izdavač:

Strukovna udruga građevinarstva  
Hildegardstrasse 29 - 30, 10715 Berlin  
Tel. (+49) 30 85781-0, faks (+49) 30 85781-500, [www.bgbau.de](http://www.bgbau.de)

Pomoć za planiranje uređenja gradilišta: „Ekonomično i sigurno uređena gradilišta“

Izdavač:

Savezni institut za zaštitu na radu i medicinu rada (BAuA)  
Friedrich-Henkel-Weg 1-25, D-44149 Dortmund  
Tel. (+49) 231 9071-2071, faks (+49) 231 9071-2070  
[Www.BAuA.de](http://Www.BAuA.de)

#### Posebne napomene

Informacije odn. podaci u ovom tehničkom listiću služe za osiguravanje uobičajenog korištenja odn. uobičajene uporabne prikladnosti i temelje se na našim znanjima i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom listu s tehničkim podacima smiju uslijediti tek nakon savjetovanja. Bez dozvole slijede na vlastiti rizik. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proozvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H  
Podružnica za proizvodnju,  
trgovinu i usluge  
Kovinska 4/a, HR-10090 Zagreb  
Telefon: +385 1 3499 555